

# Technische Information

## VEBATEC MONTAGEFIX

Montageklebstoff für den Innenbereich

- Schnelle Aushärtung**
- Lösemittelfrei**
- Schleifbar**
- Überlackierbar**
- Hohe Anfangs- und Endfestigkeit**
- Spannungsausgleichend**
- Geruchs- u. kennzeichnungsfrei**
- Überstreich- und überputzbar**
- Alterungsbeständig- reinweiss**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

VEBATEC MONTAGEFIX ist ein 1-komponentiger hochwertiger Fixierklebstoff mit extremer Anfangshaftung, jedoch lange justierbar.

Das Produkt ist standfest und geruchsfrei.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Verklebung von Metallen, diversen Kunststoffen und Holzbauteilen auf Beton, Mauerwerk, Putz etc.  
Kleben von Holzwerkstoffen, Dekor- und Dämmplatten z. B. Styropor, Sockelleisten, PVC- Kabelkanäle, Gipskartonplatten, Stuck- und Deckenprofile, Profiltreter, Türfutter, Wandverkleidungen.

VEBATEC MONTAGEFIX soll nicht eingesetzt werden im Sanitärbereich, für Spiegel- und Glasverklebungen, Acrylglas, und auf bituminösen und erdberührten Untergründen.

Bei bewitterten Aussenanwendungen und nicht korrosionsgeschützten Metallen und Buntmetallen empfehlen wir die Verwendung von VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK, Konstruktionsklebstoff.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemische Basis:	Acrylat
Aushärtung:	physikalisch trocknend
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,2 g/ml
Viskosität:	standfeste Paste
Hautbildezeit (23° C/50% R. F.)	ca. 10 Minuten
Aushärtezeit (23° C/50 % R.F.)	ca. 1,5 mm/24h
Shore A:	ca. 60
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis + 80° C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 ° C bis + 40 ° C
Lagerbeständigkeit: (vor Frost schützen)	12 Monate
Kennzeichnung:	keine
Zugscherfestigkeit: Buchenholz	> 3,0N/mm <sup>2</sup>
PVC	> 2,7N/mm <sup>2</sup>

### UNTERGRUND

Die Klebeflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein, lose Partikel entfernen. Nichtsaugende Untergründe mit Aceton oder Spiritus vorreinigen. Die Verträglichkeit von Beschichtungen und Kunststoffen mit VEBATEC MONTAGEFIX muss gegeben sein, ggf. Vorversuche durchführen.

### ANWENDUNGSHINWEIS

Eine Klebefläche sollte saugfähig sein. VEBATEC MONTAGEFIX vorzugsweise als Strang oder punktförmig auftragen. Bei Bedarf ist auch Flächenauftrag z. B. mit Zahnpachtel möglich. Das zu verklebende Werkstück ist an den Untergrund anzupressen, z. B. Sockelleisten/Wand. Die verklebten Teile sind ca. 10 Minuten justierbar. Die Kleberdicke soll 3 mm nicht unterschreiten. VEBATEC MONTAGEFIX kann Unebenheiten bis 15mm ausgleichen.

Bei sehr schweren oder spannungsbelasteten Verklebungen empfehlen wir bis zur endgültigen Aushärtung mechanische Befestigung der Klebeverbindung.

### REINIGUNG

Überschüssigen Klebstoff einfach mit feuchtem Lappen entfernen. Werkzeugreinigung mit Wasser. Ausgehärteten Klebstoff mit Wasser aufweichen und mechanisch entfernen.

### LIEFERFORM

#### Farben

310 ml Kartuschen (370g) 25  
Kartuschen/Karton Farbe:  
rein-weiss

### LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate, zwischen + 5° C und + 25° C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze und Frost schützen.

### BESONDERE HINWEISE

**Dieses Produkt ist außerhalb der Gefahrenkennzeichnung. Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG.**

**HINWEIS:** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Die Produkthaftung behält in vollem Umfang ihre Gültigkeit.