Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
EPOXI BASISHARZ

2 bileşenli sistem, solventsiz
□ Yüzeyler: mineral yüzeyler, beton, şap, ahşap malzemeler.
□ Kullanım: Astar reçinesi, döküm reçinesi zemin alanında yırtık kapatma, zemin kaplama
□ Şunlar için baz reçine: Epoksi harç ve onarım bileşikleri farklı dolgu maddeleri

AÇIKLAMA: VEBATEC EPOXI BAZ REÇİNE, geniş bir uygulama yelpazesi için çok yönlü ürün. Solvent içermez, iç mekan kullanımına uygundur açık alan. üretimi için bir temel malzeme olarak çok yönlü Astarlar, kaplamalar ve onarım bileşikleri çeşitli dolgu maddeleri ve çeşitli yüzeyler için.

KULLANMAK:
Yatay uygulamalar için kullanın. Sonraki epoksi ile astar olarak kullanın Mineral kaplamalar veya kaplamalar Harç. Çatlak kapatma için döküm reçinesi olarak kullanın Beton ve şap alanı. Onarım kütleleri oluşturmak için baz reçine farklı dolgu maddeleri, örneğin ateşle kurutulmuş Çeşitli derecelendirme eğrilerine sahip kuvars kumu, talaşlar, ahşap restorasyonu için pigmentler veya ağaç unu vb. Pigmentler eklenerek yüzey kaplamaları. Serpme ile kaymaz kaplama ateşle kurutulmuş kuvars kumu. Bir harç karışımının temel reçinesi olarak kullanıldığında Dikey veya baş üstü işleme, aşağıdakilerin eklenmesidir: Ayar ajanları / tiksotropik ajanlar gereklidir. Örneğin.: Sylothix 53® veya Promaxon D®.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Karışım oranı ağırlık reçine / sertleştirici: 100 : 42
- Karışım oranı reçine / sertleştirici hacmi: 100 : 47
- 23°C'de ilk viskozite: yaklaşık 580 mPas
- Minimum işlem sıcaklığı: 12°C
- 23°C'de karışımın yoğunluğu: yaklaşık 1,08 g / cm³
- 23°C ve 100 ml partide kap ömrü: yaklaşık 30 dak.
- (karışım sıcaklığının arttırılması
- Reaksiyon ısısı nedeniyle 23°C ila 40°C)
- Jel süresi: 23°C'de yaklaşık 50 dakika
- 23°C'de üzerinde yürünebilir: yaklaşık 16 saat sonra
- 23°C'de nihai dayanım: 7 gün sonra
- 23°C'de 7 gün sonra Shore sertliği D: yaklaşık 84
- Basınç dayanımı DIN EN ISO 604: yaklaşık 103MPa
- Çekme mukavemeti DIN EN ISO 587: yaklaşık 58MPa
- Kürleşme sonrası tekrar kaplanabilirlik: Evet
- Tutarlılık: ince
- Renk: açık / sarımsı

İŞLEME: Yeraltı: kuru, tozsuz, sağlam ve kararlıdır, ayırıcı maddeler içermez. Uyumlu epoksi reçineler ile. VEBATEC EPOXI BAZ REÇİNE: Daha sert Reçine kabını doldurun ve uygun bir karıştırma aleti kullanın (Karıştırma aleti ile yavaş devirli matkap veya Bir karıştırma aleti ile elle iyice karıştırın, en az 3 dakika). karıştırıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir. Karışımı başka bir kaba boşaltın ve kısaca tekrar karıştırın. Ardından işlem yapın.

VEBATEC EPOKSİ ESASLI DOLGU REÇİNE: Harcı tamir etmek için işlenirken veya tahta spatula veya pigmentlerle renklendirme istenilen dolgu maddeleri (örneğin kuvars kumu, dolgu maddeleri, odun unu, odun yongaları, pigmentler vb.) Reçine bileşeni karıştırıldı. Reçineyi, reçine için yeterince büyük bir kaba boşaltın. tüm bileşenlerin alımı yeterince büyüktür. En Malzemeleri istenilen kıvama gelene kadar karıştırın ve eşit, homojen bir kütle var. İçin işlenmiş nihai karışım çok kuru olmamalıdır, iyi bir yapışkan kıvama sahip olun. Sadece ulaştıktan sonra İstenilen kıvam ve tüm

bileşenlerin eklenmesi Sertleştirici ekleyin ve karıştırın. iyi bir not var karıştırılmasını sağlamak. yetersiz bir Karıştırma, kürleme sorunlarına yol açar. tavsiye eder karıştırıldıktan sonra karışım başka bir karışıma dönüşür. Kabı boşaltın ve kısaca tekrar karıştırın. Ardından işlem yapın. Dolgu maddeleri karıştırıldığında bir Topaklanmadan kaçının (özellikle pigmentlerle). Epoksi pigment pastalar veya VEBATEC ile renklendirme pigment tozu. Pigmentlerin ağırlıkça %5'i renklendirme gerekli.

TEMEL: Daha yüksek ortam sıcaklıkları ve İşleme sıcaklıkları kimyasalı hızlandırır Reaksiyonlar, örneğin kürlenme süreci. Düşük Sıcaklıklar kimyasal reaksiyonları geciktirir. Altında Tamamen reaksiyona giren malzeme UV radyasyonuna maruz kalabilir rengi değiştir (sarımsıdan kehribara) ama ne teknik parametreler üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

DEPOLAMA: 12 ay, +5°C ile +25°C arasında açılmamış orijinal ambalajı. Isıdan koruyun.

TESLİMAT ŞEKLİ: 2 bileşenli konteyner

Koruyucu önlemler: Epoksi reçineleri işlerken ve sertleştiriciler kimyasalları işlerken kullanılanlardır. olağan önlemler ve uygulanabilir önlemler resmi çalışma ve çevre koruma yönetmelikleri Not. Cildin korunmasına ve seçimine özellikle dikkat edilir. uygun koruyucu eldivenler.

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır Kontrol.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de