Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
HT 300

mastik ve yapıştırıcı, 300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
□ Kalıcı olarak elastik bir kütleye kürleme
□ Solventsiz
□ Kararlı, her pozisyonda işlenebilir

AÇIKLAMA: VEBATEC HT 300 elastik, tek bileşenli silikon bazlı mastik + yapıştırıcı, asetik asit sertleştirme, sıcaklığa dayanıklı. VEBATEC HT 300 nemin etkisi altında sertleşir (vulkanize olur) kalıcı elastik silikon kauçuk. sertleşme sırasında asetik asit ayrılır. Ayarlandığında VEBATEC HT 300 kararlıdır -50°C ile +280°C arasında. +300°C'ye kadar kısa süreli. VEBATEC HT 300, yaşlanmaya ve ışığa dayanıklı, yapışkan gücü birçok substrat üzerinde verilir. VEBATEC HT 300 Seyreltilmiş alkalilere ve asitlere dayanıklı, dayanıklı motor yağlarına karşı, kürlenmiş durumda fizyolojiktir zararsız. VEBATEC HT 300 üzeri boyanamaz. Bu boyanacak yüzeylerin kaplanmasını sağlamak esastır VEBATEC HT 300 ile kontamine olmayın, aksi takdirde boya akışıyla ilgili sorunlar var.

KULLANMAK: VEBATEC HT 300, sanayi ve inşaat, araç yapımı, mutfak ve fırın yapımı gibi birçok alanda kullanıma uygundur. yüksek sıcaklık direncinin gerekli olduğu yerlerde. En VEBATEC HT 300'ün uzama, basma gerilmesi %20 olmalıdır derz genişliğini geçmemelidir. genel olanlar geçerli Derz boyutlandırma kuralları.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Renk: siyah ve kırmızımsı kahverengi
- Özgül ağırlık: yaklaşık 1,3 g/cm³
- Shore A sertliği: yaklaşık 25
- %100'de uzama gerilimi değeri (DIN 53504): yaklaşık 0,75 N/mm²
- Çekme mukavemeti (DIN 53504): yaklaşık 2,0 MPa
- (yaklaşık 2,0 N/mm²)
- Kopma uzaması (DIN 53504): yaklaşık %350
- Kürleme Sistemi: Asetoksi
- Sıcaklık direnci: yaklaşık -50°C ila +280°C
- İşleme sıcaklığı: +5°C ila +40°C
- Cilt oluşum süresi: yaklaşık 10 dak.
- 24 saatte sertleşme: yaklaşık 2-3 mm 25°C'de ve %60 bağıl. Nem

İŞLEME: Yüzeyler toz, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Tercihen +5°C arasındaki sıcaklıklarda işleme ve +40°C. VEBATEC HT 300 için uygun yüzeyler Cam, lake ahşap, alüminyum, kaplamalı çelik ve seramik camlı vb. Metal konstrüksiyonda kullanıldığında VEBATEC HT 300 galvanizli yüzeyler ve demir dışı metaller için uygun. Diğer yüzeyler için lütfen bizimle iletişime geçin. fabrikada.

Temizlik: Taze, henüz ayarlanmamış durumda kullanılabilir Aseton veya beyaz ispirtodan kaynaklanan kirlerin giderilmesi irade. Sertleştirilmiş malzeme sadece mekanik olarak kaldırmak.

RAF ÖMRÜ: Serin ve kuru 12 ay

TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz kontrol etme sorumluluğu. Tüm bilgiler dayanmaktadır Laboratuvar testleri ve pratik deneyim. Bundan hiçbir sorumluluk çıkarılamaz.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de