

# Technische Information

## VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL

**Elastischer, sprühbarer Dichtstoff  
für den Innen- und Außenbereich**

- Überlackierbar
- Dauerelastisch
- Für Dach-, Wand- u. Bodenbereich
- Hohe Abriebfestigkeit
- Alterungsbeständig
- Schnelle Trocknung

**BESCHREIBUNG:** VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL ist eine bitumenfreie Dichtungsmasse auf Kautschuk-Harz-Basis, silikonfrei. Nach dem Trocknen der Beschichtung ergibt sich ein haftfähiger, elastischer Schutzbelag der atmosphärischen und mechanischen Belastungen (z.B. Steinschlag) widersteht. VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL Allesdichterspray besitzt einen guten Anti-Dröhneffekt.

**ANWENDUNG:** Nachbehandlung / Abdichtung von feinsten Rissen und Überlappungen an schwer zugänglichen Bereichen z.B. Nischen, Ecken, Kanten usw. Für die Ausbesserung von Beschichtungen an Fahrzeugunterböden, Abwasser- und Abflussrohren, Lüftungsschächten, Kellerschächten, Dachrinnen, Wohnwagen, Wohnmobilen, Boote, Dachbereich, Fenster, Teichfolien, uvm.

Eine weitere Anwendung ist die Beschichtung der Innenseiten von Türen, Kofferraumdeckeln usw. zur Beseitigung von Dröhngeräuschen.

### TECHNISCHE DATEN:

Farbe:	Schwarz und grau
Geruch:	Nach Lösungsmittel
Basis:	Kautschuk-Harz
Empf. Auftragsstärke:	400-500µm im Trockenfilm
Trocknungszeit:	Ca. 2 - 4 Std.
(abhängig von Umgebungstemperatur und Schichtdicke)	
Verarbeitungstemperatur:	+15°C bis +25°C
Empf. Lagertemperatur:	+10°C bis +20°C
Lagerfähigkeit:	12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden.
Temperaturbeständig:	-40 bis +90°C

**LIEFERFORM:** 400ml – Aerosoldose

### VERARBEITUNG:

Untergrundvorbehandlung: Untergrund: Trocken, staub-, fett- und rostfrei. Lose Teile sollten entfernt werden, um eine Unterwanderung z.B. Unterrostung zu vermeiden. Anwendung: Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). Die zu bearbeitende Fläche in 2-3 Kreuzgängen dünn einsprühen und kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprühabstand liegt bei ca. 30 cm.

**Vor der Verarbeitung ein Verträglichkeitstest / Vorversuch mit dem zu besprühenden Untergrund durchführen, um eine mögliche Unverträglichkeit zwischen dem Untergrund und VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL fest zu stellen.**

**Ist ein Farbauftrag nach der Durchtrocknung geplant, muß im Vorfeld ein Verträglichkeitsversuch mit Farbe und VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL durchgeführt werden, um eine mögliche Unverträglichkeit zwischen Farbe und VEBATEC DICHTSPRAY SPEZIAL fest zu stellen.**

**HINWEIS:** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

11.2021