

Technische Information

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN- SPACHELMASSE Lösemittelfrei

- 1-komponentig
- Abdichten von Fugen und Rissen
- Standfest,
in allen Lagen zu verarbeiten
- Schichtstärken bis 2cm / Auftrag
in der Horizontalen

BESCHREIBUNG:

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHELMASSE ist eine 1-komponentige, lösemittelfreie, standfeste Spachtelmasse auf Basis einer Bitumenemulsion. Für Reparaturen, Abdichtungen und Spachtelarbeiten welche nicht nach DIN Normen oder sonstigen Vorschriften ausgeführt werden müssen. Das Produkt ist ein thermoplastischer Werkstoff: Bei Erwärmung z.B. Sonneneinstrahlung wird das Material weicher, bei niedrigeren Temperaturen verfestigt sich das Material.

ANWENDUNG: Für die partielle Reparatur, Undichtigkeiten an Dächern, Dachfenstern und Bauwerkskörper. Zur Abdichtung von Fugen und Rissen. Aufspachtelungen auf bituminösen Untergründen. Für waagerechte und senkrechte Flächen. Abdichten von Stößen an Bitumenbahnen. Abdichten von waagerechten Flächen (z.B. Bitumenbahn) zu senkrechten Flächen (z.B.: aufsteigendes Mauerwerk). Zum Eindichten von: Dachanschlüssen, Einläufen, Lüftern.
Nicht zu verwenden als vollflächige Flächenbeschichtung.

TECHNISCHE DATEN:

Basis:	Bitumen - Emulsion
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Neutral
Dichte:	ca.: 1,0kg / l
Verbrauch (Abhängig vom Untergrund):	ca.: 1,0kg/m ² je mm Schichtstärke
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Reinigung:	Testbenzin

VERARBEITUNG: Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein. VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHELMASSE ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Gebinde mittels Kelle, Glätt- oder Zahntaufel in erforderlicher Schichtstärke auf den gereinigten Untergrund aufgetragen.

Das frisch aufgetragene Material ist bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Generell und im besonderen, im erdberührten-, erdverfülltem Bereich die Aufspachtelung erst nach vollständiger Durchtrocknung bedecken. Bei Nichtbeachtung kann eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen und zu Bauwerksschäden führen. Auch beim Einsatz zwischen 2 nichtsaugenden Untergründen – ist bis zur Fertigstellung des Gewerkes darauf zu achten das VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHELMASSE vollständig ausgetrocknet ist.

Nach Austrocknung der Spachtelmasse kann weitere VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHELMASSE aufgespachtelt werden. Die Grundsätze der Oberflächenvorbereitung sind zu beachten. Pro Arbeitsgang kann in der Horizontalen bis 2cm Schichtstärke aufgebracht werden.

LAGERFÄHIGKEIT: Die Haltbarkeit der Spachtelmasse beträgt in ungeöffnetem Gebinde mindestens 12 Monate, wobei die Lagertemperaturen zwischen +5 und 20° C betragen sollte. Wie alle wasserhaltigen, so neigt auch dieses Produkt bei der Lagerung zum Nachdicken, was insbesondere bei Lagertemperaturen über 25° C auftritt. Im allgemeinen führt dieses Verhalten nicht zu Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung, sollte jedoch beachtet werden.

LIEFERFORM: Gebinde 1kg, 5kg, 10kg

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen und konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

08.2019