

# Technische Information

## VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW Opferschutz auf Wachsbasis

### Schützt:

- Natur- und Kunststeine
- Ziegel, Beton, Metall
- Glatte Betonoberflächen, uvm.

### BESCHREIBUNG:

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW wird zum Schutz vor Graffiti aus Sprühfarben und Filzschreibern verwendet.

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW führt auf nahezu allen Untergründen zu keiner farblichen Veränderung.

### ANWENDUNG:

Verarbeitung auf saugfähigen Untergründen wie Natur- und Kunststeinen, Ziegel, Klinker, Beton und Metallen als Opferschicht. Die Eignung von VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW für einen bestimmten Untergrund sollte immer durch Anlegen einer Musterfläche geprüft werden.

### TECHNISCHE DATEN:

Inhaltsstoffe: Modifizierte Polymere mit hydrophoben Additiven  
Wirkstoffgehalt: ca. 8 Gew. - %  
Dichte: ca. 1000 g/l  
Aussehen: milchig-opaleszierend bis leicht gelblich/trüb  
Alkalibeständigkeit: Hoch, bis pH 14  
UV-Beständigkeit: gut  
Haltbarkeit der Beschichtung: Ca. 2-5 Jahre

### VERARBEITUNG:

**Grundsätzlich Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.** Die mit VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 zu behandelnden Flächen müssen vorher von allen Verschmutzungen gereinigt werden. Die Flächen müssen trocken und saugfähig sein. Vor Beginn der Beschichtung müssen Metalle, Glas und angrenzende Bauteile abgedeckt werden.

VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW kann mittels Pinsel, Rolle, Niederdruckspritzpistole oder Airless-Gerät (Spritzöffnung max. 1,5) aufgetragen werden. Die Applikation erfolgt optimal im Flutverfahren, sie läßt sich aber auch durch zweimaliges streichen oder sprühen erreichen.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: Maximal 90 %  
Trockenzeit:

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit entwickelt sich die hydrophobe und farbabweisende Wirkung nach ca. 24 Stunden.

Verbrauch: Ca. 100 bis 400 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Produktreste nicht in das Erdreich, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Entfernung von Graffiti auf mit

**VEBATEC GRAFFITY SCHUTZ 40 OW** behandelten Flächen ist vorzugsweise mit Warmwasser (60-70°) mit einem Druck von ca.60 bar möglich. Nach der Entfernung der Graffiti muß die Schutzbeschichtung wieder erneuert werden.

### LAGERUNG:

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

### LIEFERFORM:

1 Ltr./ 5 Ltr./10 Ltr.

### SCHUTZMASSNAHMEN:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln beachten.

### HINWEIS:

Reinigung Arbeitsgeräte und Verpackung: sofort nach Gebrauch mit Wasser. Entsorgung: Produktreste gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt oder in der Betriebsanweisung entsorgen. Ungereinigte Verpackung ist Sondermüll. Restentleerte und gereinigte Verpackung kann als Gewerbemüll oder Hausmüll entsorgt werden. Original- Kunststoffverpackung besteht aus 100 % Polyethylen

Gefahrenhinweise: Keine

Sicherheitsratschläge: Keine

Abfallschlüssel-Nr.: 020399 (Produkt)

Kennzeichnung kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

WGK: 1 (schwach wassergefährdend)

VbF: Nein

Schweiz: Giftklasse: frei BAGT-Nr. 616200

**HINWEIS: Verarbeitung des Produktes nur in Verbindung mit dem Merkblatt: „Grundlagen der Graffityentfernung“ und dem Merkblatt „Technische Information“ zu diesem Produkt.**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.