

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec SPEZIAL BITUMENDICHTMASSE

- Opløsningsmiddelfri
- 1-komponent
- Forsegling af samlinger og revner
- Stabil, kan bruges i alle positioner
- Lagtykkelser op til 2 cm / anvendelse i vandret retning

### BESKRIVELSE:

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE er en 1-komponent, opløsningsmiddelfri, stabil nivelleringsforbindelse baseret på en bitumenemulsion. Til reparationer, forsegling og påfyldning, der ikke skal udføres i henhold til DIN-standarder eller andre regler. Produktet er et termoplastisk materiale: Når det opvarmes, f.eks. Soleksponering gør materialet blødere, ved lavere temperaturer størkner materialet.

### ANSØGNING:

Til delvise reparationer, lækager på tage, ovenlys og strukturer. Til tætning af samlinger og revner. Påfyldning på bituminøse underlag. Til vandrette og lodrette overflader. Forsegling af samlinger på bitumenplader. Forsegling af vandrette overflader (f.eks. Bitumenplader) til lodrette overflader (f.eks. Stigende murværk). Til tætning: tagforbindelser, indløb, ventilatorer. Må ikke bruges som en fuld overfladebelægning.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Base: bitumenemulsion
- Farve: sort
- Lugt: neutral
- Massefylde: ca. 1,0 kg / l
- Forbrug (afhængig af underlag): ca.: 1,0 kg / m<sup>2</sup> pr. Mm lagtykkelse
- Behandlingstemperatur: + 5 ° C til + 30 ° C
- Rengøring: hvid ånd

### FORARBEJDNING:

Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, plant, stabilt, frostfrit, rent og fri for olie, fedt, tjære, gruslommer, revner, støv, snavs, mørtelrester og andre urenheder. VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER er klar til brug og påføres direkte fra beholderen ved hjælp af en murske, udjævning murslev eller hakket murske i den krævede lagtykkelse på den rensede overflade. Det friskpåførte materiale skal beskyttes mod regn, frost og stærkt sollys, indtil det er helt tørt. Generelt og især i områder, der er i kontakt med jorden og fyldt med jord, skal du ikke dække fyldstof, før det er helt tørt. Hvis dette ikke observeres, kan

fanget fugt ikke undslippe og føre til strukturelle skader. Selv når du bruger mellem 2 ikke-absorberende underlag, skal du sørge for, at VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER er helt tør, indtil arbejdet er afsluttet. Efter at fyldstoffet er tørret ud, kan yderligere VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER påføres. Principperne for overfladeforberedelse skal overholdes. En lagtykkelse på op til 2 cm kan påføres vandret pr. Arbejdsstrin.

**OPBEVARINGSLIV:**

Opbevaringstiden for fyldstof i uåbnede beholdere er mindst 12 måneder, hvorved lagringstemperaturen skal være mellem +5 og 20 ° C. Som alle vandholdige produkter har dette produkt også en tendens til at blive tykkere under opbevaring, hvilket især forekommer ved opbevaringstemperaturer over 25 ° C. Generelt påvirker denne adfærd ikke behandlingen, men det skal bemærkes.

**LEVERINGSFORM:**

Beholder 1 kg, 5 kg, 10 kg

**BEMÆRK:**

Vores applikationstekniske henstillinger, som vi giver baseret på vores erfaringer efter vores bedste viden, er ikke-bindende og skaber ikke et kontraktmæssigt juridisk forhold eller tilknyttede forpligtelser i købekontrakten. På grund af sorten kan ikke alle mulige materialekombinationer og strukturelle forhold kontrolleres. Vi beder dig derfor om at kontrollere vores produkter for deres egnethed til det tilsigtede formål på dit eget ansvar.