

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

Vebatec SPEZIAL BITUMENDICHTMASSE

- Bez otapala
- 1-komponenta
- Brtvljenje spojeva i pukotina
- Stabilan, može se koristiti u svim položajima
- Debljina sloja do 2cm / nanošenje u vodoravnom položaju

OPIS:

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE je jednokomponentni, stabilni izravnavajući spoj bez otapala na bazi bitumenske emulzije. Za popravke, brtvljenje i radove punjenja koje se ne moraju izvoditi u skladu s DIN standardima ili drugim propisima. Proizvod je termoplastični materijal: kada se zagrijava, npr. Izloženost suncu čini materijal mekšim, pri nižim temperaturama materijal se otvrdne.

PRIJAVA:

Za djelomične popravke, propuštanja krovova, krovnih prozora i konstrukcija. Za brtvljenje spojeva i pukotina. Punjenje na bitumenskim podlogama. Za vodoravne i okomite površine. Brtvljenje spojeva na bitumenskim oblogama. Brtvljenje vodoravnih površina (npr. Bitumenska obloga) na vertikalne površine (npr. Uzlazni zid). Za brtvljenje: krovni priključci, dovodi, ventilatori. Ne upotrebljava se kao potpuni premaz.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Baza: bitumenska emulzija
- Crna boja
- Miris: neutralan
- gustoća: ca.: 1,0kg / l
- Potrošnja (ovisno o podlozi): približno: 1,0kg / m² po mm debljine sloja
- Temperatura obrade: + 5 ° C do + 30 ° C
- Čišćenje: bijeli duh

OBRADA:

Podloga mora biti dovoljno suha, ravna, stabilna, bez smrzavanja, čista i bez ulja, masti, katrana, džepova šljunka, pukotina, prašine, prljavštine, ostataka maltera i drugih nečistoća.

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE je spreman za upotrebu i nanosi se izravno iz posude pomoću gletara, glatke gležnjače ili nazubljenog gletara u željenoj debljini sloja na očišćenu površinu. Svježe nanoseni materijal mora biti zaštićen od kiše, mraza i jake sunčeve svjetlosti dok se potpuno ne osuši. Općenito, a posebno na područjima koja su u dodiru s tlom i napunjena tlom, ne prekrivajte

punilo dok se potpuno ne osuši. Ako se to ne opazi, zarobljena vlaga ne može izaći i dovesti do strukturalnih oštećenja. Čak i kada se koristi između dvije apsorberajuće podloge, provjerite je li VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER potpuno suh dok rad ne bude završen. Nakon što se punilo osuši, možete nanijeti VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER. Moraju se poštivati načela pripreme površine. Debljina sloja do 2 cm može se primijeniti vodoravno po radnom koraku.

ČUVANJE ŽIVOTA:

Rok trajanja punila u zatvorenim spremnicima je najmanje 12 mjeseci, pri čemu bi temperatura skladištenja trebala biti između +5 i 20 ° C. Kao i svi proizvodi koji sadrže vodu, i ovaj proizvod ima tendenciju zgušnjavanja tijekom skladištenja, što se posebno događa pri temperaturama skladištenja iznad 25 ° C. Općenito, takvo ponašanje ne utječe negativno na obradu, ali to treba napomenuti.

OBRAZAC DOSTAVE:

kontejner 1kg, 5kg, 10kg

BILJEŠKA:

Naše aplikativno-tehničke preporuke, koje dajemo koliko znamo na temelju našeg iskustva, ne obvezuju i ne uspostavljaju ugovorni pravni odnos ili pomoćne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti, nije moguće provjeriti sve moguće kombinacije materijala i strukturne uvjete. Stoga vas molimo da na vlastitu odgovornost provjerite jesu li naši proizvodi prikladni za njihovu svrhu.