

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec SPEZIAL BITUMENDICHTMASSE

- Bezrozpuszczalnikowy
- 1-komponent
- Uszczelnianie połączeń i pęknięć
- Stabilny, może być przetwarzany we wszystkich pozycjach
- grubość warstwy do 2 cm / zastosowanie w poziomie

OPIS:

VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE jest 1-komponentową, bezrozpuszczalnikową, stabilną masą wygładzającą na bazie emulsji bitumicznej. Do prac naprawczych, hydroizolacyjnych i wygładzających, które nie muszą być wykonywane zgodnie z normami DIN lub innymi przepisami. Produkt jest tworzywem termoplastycznym: po podgrzaniu, np. przez światło słoneczne, materiał staje się miękki, w niższych temperaturach twardnieje.

ZASTOSOWANIE:

Do częściowych napraw, przecieków na dachach, świetlikach i konstrukcjach budowlanych. Do uszczelniania połączeń i pęknięć. Wypełnienie na podłożach bitumicznych. Do powierzchni poziomych i pionowych. Uszczelnianie fug w blachach bitumicznych. Uszczelnianie powierzchni poziomych (np. płyt bitumicznych) do powierzchni pionowych (np.: mur wznoszący). Do uszczelniania: przyłącza dachowe,



wloty, wentylatory. Nie należy stosować jako powłoki na całej powierzchni.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Podstawa: Emulsja bitumiczna
- Kolor: Czarny
- Zapach: Neutralny
- Gęstość: ok. 1,0 kg / l
- Zużycie (w zależności od podłoża): ok.: 1,0 kg/m² na mm grubości warstwy
- Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
- Sprzątanie: Biała dusza

PROCESOWANIE:

Podłoże musi być wystarczająco suche, równe, nośne, nieprzemarznięte, czyste i wolne od oleju, smoły, smoły, żwiru, pęknięć, kurzu, brudu, pozostałości zaprawy i innych zanieczyszczeń. Masa VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE jest gotowa do użycia i jest nakładana bezpośrednio z pojemnika za pomocą kielni, pacą wygładzającą lub pacą karbowaną w wymaganej grubości warstwy na oczyszczone podłoże. Świeżo nałożony materiał należy chronić przed deszczem, mrozem i silnym nasłonecznieniem aż

do całkowitego wyschnięcia. Ogólnie rzecz biorąc, a w szczególności na obszarach mających kontakt z ziemią, masę szpachlową należy pokrywać dopiero po jej całkowitym wyschnięciu. Jeśli nie jest to przestrzegane, uwięziona wilgoć nie może się wydostać i prowadzi do uszkodzeń konstrukcyjnych. Nawet w przypadku stosowania pomiędzy 2 niechłonnymi podłożami należy upewnić się, że VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE jest całkowicie suchy przed zakończeniem prac. Po wyschnięciu wypełniacza można nakładać kolejne VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE. Należy przestrzegać zasad przygotowania powierzchni. Grubość warstwy do 2 cm może być nakładana poziomo na jedną operację roboczą.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA:

Okres trwałości masy wyrównawczej w nieotwartych pojemnikach wynosi co najmniej 12 miesięcy, przy czym temperatura składowania powinna wynosić od +5 do 20° C. Jak wszystkie produkty na bazie wody, również ten produkt ma tendencję do zagęszczania się podczas przechowywania, co ma miejsce szczególnie w temperaturach przechowywania powyżej 25° C. Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie to nie prowadzi do pogorszenia jakości podczas przetwarzania, ale powinno być brane pod uwagę.

FORMA DOSTAWY:

Opakowanie 1 kg, 5 kg, 10 kg

UWAGA:

Nasze zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszego doświadczenia, są niewiążące i nie stanowią umownego

stosunku prawnego ani dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy kupna. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałów i warunki konstrukcyjne mogą być testowane. Dlatego też prosimy o sprawdzenie na własną odpowiedzialność naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego celu.