

Teknisk information

DÜBEL - EXPRESS

2-komponent superlim til indendørs områder

- Kan bruges til alle byggematerialer
- Hærder meget hurtigt.
- Til tag-, væg- og gulvområder
- Dækker mellemrum
- Kan males og slibes
- Kan trykkes ud med håndkraft

BESKRIVELSE: VEBATEC – DÜBEL EXPRESS er et alsidigt produkt.

VEBATEC – DÜBEL EXPRESS består af en 2-komponent indsprøjtningssmasse uden opløsningsmidler og er baseret på polyuretan, som anbringes i borehullet, udvider sig der og hærder meget hurtigt. **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** er egnet til forankring af fastgøringselementer, til at fylde og reparere udbrudte borehuller eller som reparationsmasse til materialer af træ. På samme måde som ved træ, kan der skrues skrue, øskner, kroge eller lignende med en diameter fra 2 til 6mm i massen uden at bore færst. **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** er fremragende egnet til sanering og renovation.

25ml patronens indhold rækker til

ca. 4 borehuller: Diameter 10mm, dybde 50mm.

TEKNISKE DATA:

Arbejdstemperatur:	+10 ° C til +30 ° C
Temperaturbestandighed:	-10 ° C til +40 ° C
Brugtid ved stuetemperatur:	ca. 1 minut
Gennemhærdning:	Kan belastes efter ca. 2-5 minutter
Limens styrke:	ca. 5N/mm ²
Farve:	beige
Opbevaring:	ca. 12 måneder i uåbnet original emballage ca. 2 måneder åbnet
	Opbevares køligt, frostfrit og tørt

LEVERINGSFORM: 25ml tvillingspatron

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORARBEJDNING:

Forberedelse af underlag: Underlagene skal være rene, faste og bæredygtige samt fri for olier og fedt. Sugende og slæbne overflade skal grunderes med forudgående maling

Forarbejdning til fastgøring:

1. Bor hullet og blæs det ud eller forbered det tiltænkte limningssted tilsvarende
2. Ved hul-, kammersten, planmaterialer skal der bruges hylster eller tappe.
3. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på – pres **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** ud. Den første centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres.
4. Sprøjt så massen i det tiltænkte borehul / åbning.
5. Efter ca. 2-5 minutter (ved stuetemperatur) skal skruen skrues direkte i den hærdede masse, eller skruen skrues i tappen.

Brug ved istandsættelse:

Eksempel: Revnede beslag, hængsler, reparation af træ.

1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på – pres **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** ud. Den første centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Fyld det defekte sted med **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS**.
3. Efter ca. 1 minut fjernes den overskydende masse med en kniv eller værktøj, der trækker spåner af.
4. Efter 2-5 minutter ved stuetemperatur kan det reparerede sted belastes.

Brug – uden hylster til hele byggematerialer

1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på – pres **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** ud. Den første centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Fyld hullet med **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS**
3. Skru skruen i den hærdede masse.

Brug – med hylster, til materialer med huller og plader.

1. Tag skruelåget af patronen, sæt blandingsdysen på – pres **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS** ud. Den første centimeter masse, der kommer ud, skal kasseres indtil det optimale blandingsforhold er opnået.
2. Stik hylsteret i hullet
3. Fyld si-hullet med **VEBATEC – DÜBEL EXPRESS**.
4. Skru skruen i den hærdede masse.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER: Harpiks: Sundhedsfarlig ved indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Sensibilisering mulig ved kontakt med huden. Skal holdes uden for børns rækkevidde. Dampene må ikke indåndes Hav egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj på under arbejdet.

Ved uheld, eller hvis du får det dårligt, skal du kontakte en læge med det samme

(Vis etiketten) Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes med problemaffaldet **Indeholder:**

Diphenylmethandiisocyanat, Isomereu. Homologer, Methyendiphenyldiisocyanat. Indeholder Isocyanater Hærder Sundhedsfarlig ved slugning.

Skal holdes uden for børns rækkevidde. Hvis produktet sluges, skal du søge læge med det samme og vise emballagen eller mærkatet.

Indeholder: Polypropylenglykol

BEMÆRK: Vores brugstekniske anbefalinger gøres på grundlag af vores erfaringer efter bedste viden, og er ikke bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt retsforhold og ingen supplerende forpligtelser fra købsaftalen. På grund af mangfoldigheden, kan vi ikke afprøve alle kombinationer af materialer og konstruktionsmæssige forhold. Derfor beder vi dig om selv at kontrollere på eget ansvar, at produkterne er egnede til det tiltænkte formål. Ansvaret for produktet omfatter fuldt deres gyldighed.

09.2009