

Tehničke Informacije

VEBATEC DUEBEL EXPRESS

2-komponento ljepilo visoke učinkovitosti

Za unutarnju uporabu

- Pogodno za sve građevinske materijale
- Vrlo brzo stvrdnjavanje
- Za krovove, zidove i podove
- premošćivanje pukotina
- brusiv i premaziv
- Ručno iscijedljiv

OPIS: VEBATEC – DUEBEL EXPRESS ljepilo je svestran proizvod.

VEBATEC - Duebel Express ljepilo sastoji od 2-komponente mase za injekcijsku primjenu, bez otapala na temelju poliuretana, koji se uvodi u bušotinu i tamo se vrlo brzo učvršćuje. **VEBATEC – DUEBEL EXPRESS** pogodan je za učvršćivanje pričvršćenje elemenata, za punjenje i popravak slomljenih bušotina ili za popravak spoja drvenih materijala. U stvrdnuti materijal mogu se bez prethodnog bušenja u promjeru od 2 do 6 mm, zavrnuti vijci za drvo, ušice, kuke ili slično.

VEBATEC – DUEBEL EXPRESS idealan je za obnovu i renoviranje .

Sadržaj 25 ml - uložak je dovoljan za oko 4 bušotine: promjera 10mm, dubina 50mm.

SPECIFIKACIJE:

Temperatura obrade:	+ 10 ° C do + 30 ° C
Otpornost na temperaturu:	- 10 ° C do + 40 ° C
Otvoreno vrijeme na sobnoj temperaturi:	1 minuta
Kompletna čvrstina:	učitava nakon cca 2-5 minuta
Vlačna čvrstoća ljepila:	oko 5 N / mm ²
Boja:	Bež
Rok trajanja:	12 mjeseci neotvoren originalni spremnik oko dva mjeseca otvoren
	Čuvati na hladnom, suhom i mjestu bez mraza

PAKIRANJE: 25 ml dva uloška

Važni detalji za obradu:

Priprema podloge: Podloga mora biti čista, stabilna i čvrsta, bez ulja i masti. Upijajuće i porozne površine premazati podlogom (primer).

Obrada za fiksiranje:

1. Izbušiti rupu i ispuhati
- Pripremi po uputama odgovarajućim za montažu.
2. rupe, šuplji blokovi, planirani građevinski materijal -dodati perforiranu čahuru ili čep.
3. Uklonite poklopac spremnika, staviti mlaznice - VEBATEC EXPRESS - stisnuti . Odbaciti prvi cm od izlaska mase.
4. Sada masu ubrizgati u odgovarajuće bušotine i otvore..
5. Nakon 2-5 minuta (na sobnoj temperaturi), vijak zavrnuti u stvrdnutu masu ili stegnute vijak u čep ili čahuru.

Obrada za popravku:

- Primjer: otkinuti okovi, brave, popravke drvenih materijala
1. Uklonite zatvarač iz kasete, staviti mlaznicu - **VEBATEC - EXPRESS** iscijediti . Prvi cm izlazne mase odbaciti, dok se ne pojavi optimalni omjer mješavine.
 2. oštećeno mjesto ispuniti sa **VEBATEC - EXPRESS** ljepilom
 3. Uklonite višak mase nakon otprilike 1 minute pomoću noža ili alata za rezanje.
 4. Nakon 2-5 minuta pri sobnoj temperaturi, popravljena površina je pripravna.

Korištenje - bez perforirane čahure za pune materijale:

1. Uklonite zatvarač iz kasete, stavi te mlaznicu – **VEBATEC EXPRESS** - iscijediti . Prvi cm izlazne mase odbaciti, dok se ne pojavi optimalni omjer mješavine ,
2. rupu ispuniti **VEBATEC EXPRESS** ljepilom
3. Zavrnite vijak u očvrslu masu.

Korištenje - za perforirane građevinske materijale i pločaste materijale koristiti perforiranu čahuru:

1. Uklonite zatvarač iz kasete, stavite mlaznicu - **VEBATEC EXPRESS** - iscijediti . Prvi cm izlazne mase odbaciti, dok se ne pojavi optimalni omjer mješavine.
2. stavite perforiranu čahuru u otvor i ispunite rupu **VEBATEC Express** ljepilom
4. Umetnite vijak u očvrslu masu.

SIGURNOSNA NAPOMENA: Smola: Štetno ako se udiše.

Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Moguća osjetljivost na dodir s kožom. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati paru. Nosite prikladne zaštitne rukavice zaštitnu odjeću.

U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba obratiti se hitno liječniku.

(Pokažite naljepnicu) ovog proizvoda i bacite njegov kontejner

na mjesto za odlaganje opasnog otpada. **Sadrži: diphenylmethanediisocyanat, Isomereu. Homologni, Methyendiphenyldiisocyanat. sadrži izocijanate**

Učvršćivač: Štetno ako se proguta.

čuvati izvan dohvata djece

Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Sadrži: polipropilen glikola

NAPOMENA: Naše preporuke koje pružamo su na osnovu našeg iskustva i znanja, nisu obavezujuće i nemaju nikakav pravni osnov ili daljnje obaveze iz ugovora o kupnji. Zbog raznolikosti, nije moguće provjeriti sve kombinacije materijala i uvjeta prerade. Stoga molimo da uzmete u obzir sopstvenu odgovornost na prikladnost namjeravane uporabe naših proizvoda. Odgovornost za proizvod ostaje na snazi u cijelosti.

09.2009