

**Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl**

## VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX FLEX SILBER FLEX GLASKLAR

- Limning + tætning af:
- Metaller, træ, træmaterialer
- Beton, natursten, murværk
- Plast, glas, isoleringsmaterialer, spejl, gipsplader mv.
- Permanent elastiske bindinger
- Fri for silikone og polyurethan
- Hårder også under vand
- Fri for opløsningsmidler

**BESKRIVELSE:** VEBATEC BYGNINGSLÆB – FLEX er et alsidigt materiale. Produktet er UV-stabil, silikone-, isocyanat- og opløsningsmiddelfri, samt næsten lugtfri og kan males. På grund af den forskellige farveblandinger er overmalbarheden og Test farvekompatibilitet på forhånd i dit eget eksperiment. Af Lim har en høj vedhæftning, er spaltefyldende og hærder under fugt til en permanent elastik, spændingsudlignende masse. VEBATEC BYGNINGSLÆB - FLEX er også på vådt, kan anvendes på ikke-sugende underlag eller hærder også ud under vandet.

**ANVENDELSE:** Limning af dynamisk belastede indendørs og udendørs komponenter. Tilslutningssamlinger kl Konstruktion, konstruktiv limning af træmaterialer, Kombinationsbinding med metaller, plastik, beton, sten, glas, spejlglaserede overflader, emalje, epoxy, polyester, hård – PVC, marmor, natursten\*, Dekorpaneler, vægbeklædninger, paneler, trælistes, Vindueskarne, isoleringsmaterialer, trappekonstruktion og renovering af trapper. Limning af forskellige Materialer fx stål/aluminium i udestuekonstruktion, væmmebassinteknologi, kropskonstruktion og meget mere. Ikke egnet til

undervandsfuger i svømmebassiner, dykbassiner osv., såsom når de bruges på tanksystemer, Bitumenunderlag, PP, PE og Teflon. Ikke passende til brug i akvarier og til rudeforsegling. \*Under visse omstændigheder kan natursten blive misfarvede i kanterne - udfør indledende test.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER: VEBATEC BYGNINGSLÆB FLEX HVID

- Massefylde: ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH)
- Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 timer (23°C / 55% RF)
- Shore A hårdhed: ca 60
- Brudforlængelse: cirka 200 %
- Trækstyrke (DIN 53540): cirka 3,3 N/mm<sup>2</sup>
- Tilladt forlængelse: 12,5 %
- Påføringsstemperatur: + 5°C - + 40°C
- Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C
- Overmalbarhed: Ja
- Konsistens: Dejagtig, stabil
- Farve hvid

### VEBATEC BYGNINGSLÆB FLEX SØLV

- Massefylde: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH)
- Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 timer (23°C / 55% RF)
- Shore A hårdhed: ca 45
- Forlængelse ved brud: 250%
- Trækstyrke (DIN 53540): 2,4 N/mm<sup>2</sup>
- Tilladt forlængelse: 25 %
- Påføringsstemperatur: + 5°C - + 40°C
- Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C
- Overmalbarhed: Ja
- Konsistens: Dejagtig, stabil

- Farve: metallisk sølv

**VEBATEC BYGNINGSKLÆB FLEX CLEAR**

- Massefylde: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Åbningstid: cirka 5 min (23°C / 55% RH)
- Hærdning: ca 2 mm lagtykkelse på 24 timer (23°C / 55% RF)
- Shore A hårdhed: ca 32
- Brudforlængelse: cirka 300 %
- Trækstyrke (DIN 53540): 2,3 N/mm<sup>2</sup>
- Tilladt forlængelse: 25 %
- Påføringstemperatur: + 5°C - + 40°C
- Temperaturmodstand: - 40°C - +90°C
- Overmalbarhed: Ja
- Konsistens: Dejagtig, stabil
- Farve: krystalklar / gennemsigtig

Til udendørs anvendelser skal produktet beskyttes mod UV-stråling. Under UV-stråling kann ændre farven på produktet, mister gennemsigtigheden og blive beskadiget. I princippet er store klæbestyrker mere modstandsdygtige over for UV-stråling kontra lav klæbestyrke.

**BEHANDLING:** De underlag, der skal limes, skal være fri for støv, fedt og olie. Slib eventuelt ned på forhånd. Kan også bruges på fugtige, ikke-absorberende, substrater. Maling, lak og plast skal medfølge VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX-kompatibel. Udfør adhæsionsprøver og forundersøgelser. Med VEBATEC glattemiddel og VEBATEC FUGESkabeloner kan bruges til at udglatte fuger. Påfør materiale i prikker eller perler. I den Anvendelse som fugemasse: Produktets egnethed til den respektive påtænkte anvendelse, med den gældende for det Tjek standarder og regler.

**OPBEVARING:** 12 måneder, mellem +5°C og +25°C in uåbnet original emballage. Beskyt mod varme.

**LEVERINGSFORMER:**

290 ml tyk væg patron:  
FLEX HVID, FLEX SØLV, FLEX CLEAR

**SIKKERHEDSBEMÆRKNING:** Indeholder trimethoxyvinyilsilan, Kan forårsage allergiske reaktioner.

**BEMÆRK:** Vores anvendelsestekniske anbefalinger, som vi baseret på vores erfaring efter bedste evne At give viden er uforpligtende og begrundet ikke evt kontraktligt retsforhold og ingen Yderligere forpligtelser fra købskontrakten. På grund af den Sort kan ikke alle mulige kombinationer af materialer og strukturelle forhold kontrolleres. Vi spørger derfor vores produkter for deres egnethed til tilsigtet brug i sig selv ansvar for selv at tjekke.

05.2022