

Napomena: Ovo je strojni prijevod - nismo odgovorni za pogreške u prijevodu.

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX FLEX SILBER FLEX GLASKLAR

Lijepljenje + brtvljenje:

- Metali, drvo, drveni materijali**
- Beton, prirodni kamen, zidanje**
- Plastika, staklo, izolacijski materijali, ogledalo, gips ploče itd.**
- Trajno elastične veze**
- Bez silikona i poliuretana**
- Također se stvrđne pod vodom**
- Bez otapala**

OPIS: VEBATEC GRAĐEVINSKO LJEPILO – FLEX je svestran materijal. Proizvod je UV stabilan, bez silikona, izocijanata i otapala, kao i gotovo bez mirisa i laka. Zbog raznovrsne mješavine boja je mogućnost ponovnog premaza i Unaprijed testirajte kompatibilnost boja u vlastitom eksperimentu. Od Ljepilo ima visoku prionjivost, ispunjava praznine i stvrđne pod vlagom do trajno elastične, masa za izjednačavanje napetosti. VEBATEC GRAĐEVINSKO LJEPILO - FLEX je također na mokrom, može se koristiti na neupijajućim podlogama ili također stvrđnjava vani pod vodom.

PRIMJENA: Lijepljenje dinamički opterećenih unutarnje i vanjske komponente. Spojni spojevi na Gradnja, konstruktivno lijepljenje drvenih materijala, Kombinirano lijepljenje s metalima, plastikom, beton, kamen, staklo, zrcalno ostakljene površine, emajl, epoksid, poliester, tvrdi – PVC, mramor, prirodno kamenje*, Dekor ploče, zidne obloge, ploče, drvene trake, Prozorske klupice, izolacijski materijali, konstrukcija stepenica i renoviranje stubišta. Lijepljenje različitih Materijali kao što su čelik/aluminij u gradnji zimskih vrtova, Tehnologija bazena, konstrukcija karoserije i još mnogo toga.

Nije prikladno za podvodne spojeve u bazenima, bazeni za uranjanje, itd., kao što je kada se koriste na sustavima spremnika, Bitumenske podloge, PP, PE i teflon. Nije prikladno za upotrebu u akvarijima i za brtvljenje preklopa stakla. *Pod određenim okolnostima prirodno kamenje može promijeniti boju na rubovima - izvršite preliminarnu testove.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX WEISS

- Gustoća: oko 1,4 g / cm³
- Otvoreno vrijeme: cca 5 min. (23°C / 55% RH)
- Stvrđnjavanje: otprilike 2 mm debljine sloja u 24 h (23°C / 55% RH)
- Tvrdća po Shoreu A: približno 60
- Izduženje na prekidu: cca 200%
- Vlačna čvrstoća (DIN 53540): oko 3,3 N/mm²
- Dopušteno istezanje: 12,5%
- Temperatura primjene: + 5°C - + 40°C
- Temperaturna otpornost: - 40°C - +90°C
- Mogućnost ponovnog premazanja: Da
- Konzistencija: pastozna, stabilna
- Boja bijela

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX SILBER

- Gustoća: oko 1,05 g / cm³
- Otvoreno vrijeme: cca 5 min. (23°C / 55% RH)
- Stvrđnjavanje: otprilike 2 mm debljine sloja u 24 h (23°C / 55% RH)
- Tvrdća po Shoreu A: približno 45
- Izduženje na prekidu: 250%
- Vlačna čvrstoća (DIN 53540): 2,4 N/mm²
- Dopušteno istezanje: 25%

- Temperatura primjene: + 5°C - + 40°C
- Temperaturna otpornost: - 40°C - +90°C
- Mogućnost ponovnog premazanja: Da
- Konzistencija: pastozna, stabilna
- Boja: metalik srebrna

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX GLASKLAR

- Gustoća: oko 1,05 g / cm³
- Otvoreno vrijeme: cca 5 min. (23°C / 55% RH)
- Stvrdnjavanje: otprilike 2 mm debljine sloja u 24 h (23°C / 55% RH)
- Tvrdća po Shoreu A: približno 32
- Rastuljenje na prekidu: cca 300%
- Vlačna čvrstoća (DIN 53540): 2,3 N/mm²
- Dopušteno istezanje: 25%
- Temperatura primjene: + 5°C - + 40°C
- Temperaturna otpornost: - 40°C - +90°C
- Mogućnost ponovnog premazanja: Da
- Konzistencija: pastozna, stabilna
- Boja: kristalno čista/prozirna

Za vanjsku primjenu proizvod mora biti zaštićen od UV zračenja. Pod UV zračenjem može promijeniti boju proizvoda, izgubiti prozornost i oštetiti se. U principu, velike čvrstoće ljepila su otpornije na UV zračenje u odnosu na niske čvrstoće ljepila.

OBRADA: Podloge koje se lijepo moraju biti bez prašine, masti i ulja. Po potrebi prethodno izbrusiti. Može se koristiti i na vlažnim, neupijajućim, podloge. Boje, lakovi i plastika moraju doći s vama VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX kompatibilan. Provesti testove prianjanja i preliminarne testove. S VEBATEC sredstvo za zaglađivanje i VEBATEC ŠABLONI ZA ZGLOBOVE mogu se koristiti za zaglađivanje spojeva. Nanesite materijal na točkice ili perle. U Upotreba kao brtvilo: Prikladnost proizvoda za odgovarajuću namjenu, s važećim za nju Provjerite standarde i propise.

SKLADIŠTENJE: 12 mjeseci, između +5°C i +25°C neotvoreno originalno pakiranje. Zaštititi od vrućine

OBRAZAC ISPORUKE:

Kartuša debljine 290 ml:

FLEX BIJELI, FLEX SILVER, FLEX CLEAR

SIGURNOSNA NAPOMENA: Sadrži trimetoksivinilsilan, Može izazvati alergijske reakcije.

NAPOMENA: Naše primjeno-tehničke preporuke, koje smo temeljili na svom iskustvu najbolje što smo mogli. Davanje znanja nije obvezujuće i ne opravdava nikakvo ugovorni pravni odnos i nikakav Dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Zbog Raznolikost ne može sve moguće kombinacije materijala i provjeravaju se konstrukcijski uvjeti. Mi pitamo dakle, naši proizvodi zbog njihove prikladnosti za namijenjenu samo za sebe odgovornost da sami provjerite.

05.2022