

Napomena: Ovo je strojni prijevod - nismo odgovorni za pogreške u prijevodu.

VEBATEC HT 1500

**montažno ljepilo,
otporan na toplinu do 1500°C**

- Stvrđnjavanje u čvrstu masu
- Bez otapala
- Stabilno,
za obradu na svim pozicijama.
- Može se koristiti kao punilo

OPIS:

VEBATEC HT 1500 je montažno ljepilo na bazi anorganskih veziva i vrlo je otporno na temperature Minerali koji imaju snagu veću od 1500°C jamčiti. VEBATEC HT 1500 postao je visoko viskoznan postaviti tako da ljepilo teče na okomito područja nakon nanošenja se izbjegava.

PRIMJENA: VEBATEC HT 1500 je a montažno ljepilo otporno na visoke temperature, za Lijepljenje metala, keramike, šamota, stakla itd. koji se stvrdne u čvrstu masu. područja primjene su između ostalog: peći i kamini, gdje je npr. Keramika Mogu se zalijepiti brtvene trake ili staklena stakla. Prema Fugiranje i kao masa za popravak. lijepljenje od Elektrode ili grijaći elementi u keramičkim komponentama itd. VEBATEC HT 1500 se može koristiti kao punilo, za Restauracija neispravnih podloga, korištenih htjeti.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Baza: anorganska veziva, mineralna punila
- Boja: tamno siva
- Miris: neutralan
- Sadržaj krutih tvari: oko 81%
- Konzistencija: Visoko viskozna
- Viskoznost na 20°C: (74 000 + 6000) mPas-s
- Gustoća: 1,86 + 0,10 g/cm³
- Ph vrijednost: cca 12
- Potrošnja (ovisno o podlozi): 50 - 300 g/m²

OBRADA: VEBATEC HT 1500 je bez organskih otapala i nezapaljiv. Proizvod nudi Otpornost na mnoge kemijske medije, posebno kiseline. Ljepilo se već stvrdne na sobnoj temperaturi. Podešavanje se može ubrzati utjecajem temperature. Temperature bi u početku trebale Međutim, nemojte prijeći 60°C, inače se mogu stvoriti nepoželjni mjehurići pare. kroz duže Čuvanje na zraku (nekoliko dana do tjedana) odn Temperature iznad 60°C (nekoliko sati) Ljepilo (uvjetno) voodootporno. Vrijeme sušenja ljepila ovisi o okolini (temperatura i vlažnost), debljinu sloja i one koji se lijepe ovisni o supstratu. Tijekom procesa postavljanja, Ljepilo raspršuje postojeću vodu, stoga mora osigurati da dovoljno velika prisutna površina (npr. zglob) ili Vezivni materijali su porozni ili imaju otvore vlastiti. Radni alati, odjeća ili zaprljani Dijelovi kože mogu se ukloniti u nepovezanom stanju lako se čisti vodom.

ROK TRAJNOSTI: Rok trajanja ljepila je u neotvorena posuda najmanje 12 mjeseci, pri čemu se Temperatura skladištenja treba biti između +5 i 20°C. Kao i svi proizvodi od punjenog vodenog stakla, tako ima tendenciju ovaj proizvod u skladištu da se zgusne što osobito pri temperaturama skladištenja iznad 25°C. u Općenito, ovo ponašanje ne narušava obradu, ali ga treba promatrati htjeti. U slučaju duljih zastoja, proizvodi povremeno taloženje seruma na površini pojaviti se. Međutim, ova malo uljasta tekućina može biti Ponovno lagano promiješajte i ne dovodi do oštećenja svojstva ljepila.

OBLIK ISPORUKE: Kartuša od 310ml

Zaštitne mjere:

Proizvod sadrži alkalne komponente, tako da Ulazak većih količina u podzemne vode, vodene površine odn tlo treba izbjegavati. Više informacija može se pozvati na relevantne sigurnosne listove biti uklonjena.

Osobna zaštita:

Zbog alkalnosti ljepila, oči I Sluznice su zaštićene, U slučaju dodira s Isperite ljepilo s puno vode ako je postojano pritužbe obratite se liječniku.

NAPOMENA: Naše primjeno-tehničke preporuke, koje smo temeljili na svom iskustvu najbolje što smo mogli Davanje znanja nije obvezujuće i ne opravdava nikakvo ugovorni pravni odnos i nema sporednih obveza iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti ne mogu sve moguće kombinacije materijala I provjeravaju se strukturni uvjeti. Mi pitamo Stoga ste odgovorni za provjeru prikladnosti naših proizvoda za predviđenu svrhu da se provjeri.

05.2022