Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
HT 1500

montaj yapıştırıcısı, 1500°C'ye kadar ısıya dayanıklı

□ Katı bir kütleye sertleştirme
□ Solventsiz
□ Kararlı, tüm pozisyonlarda işlemek için.
□ Dolgu maddesi olarak kullanılabilir

TANIM: VEBATEC HT 1500, inorganik bağlayıcılara dayalı bir montaj yapıştırıcısıdır ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır 1.500°C'den fazla mukavemete sahip mineraller garanti. VEBATEC HT 1500 oldukça viskoz hale geldi yapıştırıcının dikey olarak akmasına izin verecek şekilde ayarlayın Uygulama sonrası alanlardan kaçınılır.

UYGULAMA: VEBATEC HT 1500, bir için yüksek sıcaklığa dayanıklı montaj yapıştırıcısı Metallerin, seramiklerin, şamotların, camların yapıştırılması katı bir kütle halinde sertleşen vb. uygulama alanları diğerleri arasında: sobalar ve şömineler, örneğin seramik Sızdırmazlık bantları veya cam paneller yapıştırılabilir. Için Derz dolgu ve onarım bileşiği olarak. Yapıştırma Seramik bileşenlerde elektrotlar veya ısıtma elemanları vb. VEBATEC HT 1500 dolgu maddesi olarak kullanılabilir, Kullanılmış kusurlu alt tabakaların restorasyonu irade.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Baz: İnorganik bağlayıcılar, mineral dolgu maddeleri
- Renk: koyu gri
- Koku: Nötr
- Katı madde içeriği: yaklaşık %81
- Tutarlılık: Yüksek viskoz
- 20°C'de viskozite: (74.000 + 6000) mPas·s
- Yoğunluk: 1,86 + 0,10 g/cm³
- Ph değeri: yaklaşık 12
- Tüketim (alt tabakaya bağlı olarak): 50 - 300g/m²

İŞLEME: VEBATEC HT 1500 organik solvent içermez ve yanıcı değildir. ürün sunar Birçok kimyasal ortama, özellikle asitlere karşı direnç. Yapıştırıcı oda sıcaklığında zaten sertleşir. Ayar, sıcaklığın etkisiyle hızlandırılabilir. Sıcaklıklar başlangıçta Ancak 60°C'yi aşmayın, aksi takdirde istenmeyen buhar kabarcıkları oluşabilir. daha uzun süre Havada depolama (birkaç gün ila hafta arası) veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklar (birkaç saat) Yapıştırıcı (şartlı) suya dayanıklı. kuruma süresi Yapıştırıcının miktarı ortama bağlıdır (sıcaklık ve nem), tabaka kalınlığı ve yapıştırılacak olanlar substrat bağımlı. Ayar işlemi sırasında, Yapıştırıcı mevcut suyu dağıtır, bu nedenle yeterince büyük olduğundan emin olunmalıdır. yüzey mevcut (örneğin eklem) veya Yapıştırma malzemeleri gözeneklidir veya açıklıkları vardır sahip olmak. Çalışma aletleri, giysiler veya kirli Ayarlanmamış durumda derinin parçaları çıkarılabilir su ile temizlenmesi kolay.

RAF ÖMRÜ: Yapıştırıcının raf ömrü açılmamış konteyner en az 12 ay, bu sayede Depolama sıcaklıkları +5 ile 20°C arasında olmalıdır. Tüm doldurulmuş su bardağı ürünleri gibi, Bu ürün ne kalınlaştırmak için depoda özellikle 25°C'nin üzerindeki depolama sıcaklıklarında. Içinde Genel olarak, bu davranış işlemeyi bozmaz, ancak buna uyulmalıdır. irade. Daha uzun arıza sürelerinde ürünler yüzeyde ara sıra serum birikimi belli olmak. Ancak bu hafif yağlı sıvı Yavaşça tekrar karıştırın ve bozulmaya yol açmaz yapışkan özellikleri.

TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Koruyucu önlemler:
Ürün alkali bileşenler içerir, bu nedenle Daha büyük miktarların yeraltı suyuna, su kütlelerine veya topraktan kaçınılmalıdır. Daha fazla bilgi ilgili güvenlik veri sayfalarına başvurabilir kaldırılabilir.

Kişisel koruma:
Tutkalın alkali özelliğinden dolayı, gözler ve Mukoza zarları korunur, Temas halinde Kalıcı ise yapıştırıcıyı bol su ile yıkayın şikayetler bir doktora danışın.

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, elimizden geldiğince tecrübelerimize dayanarak Bilgi vermek bağlayıcı değildir ve hiçbir şeyi haklı çıkarmaz. sözleşmeye dayalı yasal ilişki ve satın alma sözleşmesinden ikincil yükümlülükler yoktur. Çeşitlilik nedeniyle tüm olası malzeme kombinasyonları olamaz ve yapısal koşullar kontrol edilir. Biz sorarız Bu nedenle, ürünlerimizin kullanım amacına uygunluğunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. kendini kontrol etmek için.

05.2022