

Napomena: Ovo je strojni prijevod - nismo odgovorni za pogreške u prijevodu.

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER HIGHTACK

- S vrlo visokim početnim prianjanjem
- Lijepljenje i brtvljenje:
- metali, drvo, drveni materijali,
- beton, prirodni kamen, zidanje, plastika, staklo, izolacijski materijali, ogledalo, gips ploče itd.
- Također se stvrдне pod vodom
- Bez otapala

OPIS: VEBATEC GRAĐEVINSKO LJEPILO – HIGH TACK je svestran materijal. Da Proizvod je UV stabilan, bez silikona, izocijanata i otapala, i gotovo bez mirisa. Ljepilo ima veliku Početna adhezija, prednost za lijepljenje iznad glave i unutarne prostore okomito, popunjava praznine i ispod stvrдне vlažnost do trajno elastične, masa za izjednačavanje napetosti. VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – HIGH TACK je također uključen vlažne, neupijajuće podloge i stvrđnjavaju također pod vodom, može se prefarbati.

PRIMJENA: Lijepljenje i brtvljenje dinamički opterećenih unutarne i vanjske komponente. Spojni spojevi u građevinarstvu, konstruktivno lijepljenje od materijali na bazi drva, kombinirano lijepljenje s metalima, Plastika, beton, kamen, staklo, ostakljena ogledala Površine, emajl, epoksid, poliester, kruti PVC, mramor, Prirodno kamenje*, ukrasni paneli, zidne obloge, paneli, Drvene letvice, prozorske klupice, izolacijski materijali, konstrukcija stepenica I renoviranje stubišta. Ljepljive brtve raznih vrsta Materijali kao što su čelik/aluminij u gradnji zimskih vrtova, Tehnologija bazena, konstrukcija karoserije i još mnogo toga.

Nije prikladno za podvodne spojeve u bazenima, bazeni za uranjanje, itd., kao što je kada se koriste na sustavima spremnika, Bitumenske podloge, PP, PE i teflon. *Može se dogoditi s prirodnim kamenjem Promjena boje rubne zone - izvršite preliminarne testove.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Gustoća: oko 1,48 g / cm³
- Otvoreno vrijeme: cca 5 min (23°C)
- Stvrđnjavanje: otprilike 3 mm debljine sloja u 24 h (23°C)
- Tvrdća po Shoreu A: približno 50
- Rastuljenje na prekidu: cca 250%
- Vlačna čvrstoća (DIN 53540): 2,9 N/mm²
- Temperatura primjene: +5°C do +40°C
- Temperaturna otpornost: -40°C do +90°C
- Mogućnost ponovnog premazanja: Da
- Konzistencija: pastozna, stabilna
- Boja bijela

OBRADA: Podloge koje se lijepe moraju biti bez prašine, masti i ulja. Po potrebi prethodno izbrusiti. Može se koristiti i na vlažnim površinama. boje, lakovi a plastika mora otići VEBATEC GRAĐEVINSKO LJEPILO – kompatibilno s VISOKOM PRIKLJUČIVOM biti. Provesti testove prianjanja i preliminarne testove. Na Može se koristiti kao brtvilo s VEBATEC-om SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE i VEBATEC ŠABLONI ZA ZGLOBOVE umiru Spoj za zaglađivanje. Kada se koristi kao Ljepilo, Nanesite materijal na točkice ili perle.

SKLADIŠTENJE: 12 mjeseci, između +5°C i +25°C neotvoreno originalno pakiranje. Zaštititi od vrućine.

OBLIK ISPORUKE: Uložak debljine 290ml

Zaštitne mjere: Ovaj proizvod je izvan Oznaka opasnosti. Ipak, neki bi trebali Pridržavaju se sigurnosnih pravila:
Čuvati izvan dohvata djece.
Izbjegavati kontakt s kožom.
Nemojte piti, jesti ili pušiti prilikom obrade.

SIGURNOSNA NAPOMENA: Sadrži rimetoksivinilsilan, svibanj izazvati alergijske reakcije.

NAPOMENA: Naše primjeno-tehničke preporuke, koje smo temeljili na svom iskustvu prema našim najboljim saznanjima nisu obvezujući i ne predstavljaju ugovorni sporazum Pravni odnos i nema dodatnih obveza od strane Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne može svatko moguće kombinacije materijala i konstruktivne uvjeti se provjeravaju. Stoga tražimo naše Proizvodi zbog njihove prikladnosti za predviđenu namjenu namjeravanu upotrebu na vlastitu odgovornost ček.

05.2022