

**Napomena: Ovo je strojni prijevod -  
nismo odgovorni za pogreške u  
prijevodu.**

## VEBATEC

### MMA 5

### MMA 17

Visoka čvrstoća lijepljenja:

**Metal, plastika: PVC, akril, GRP**

**Poliester, vinilester, ABS, epoksidi  
termoplasti i još mnogo toga**

Otporan na goriva kao što su:

**Benzin, dizel, kao i: ulja, masti,  
kemikalije na bazi vode i još mnogo  
toga.**

**□ MMA 5 vijek trajanja oko 5 minuta**

**□ MMA 17 vijek trajanja cca 17 minuta**

**OPIS:**

VEBATEC MMA 5, MMA 17 je svestran materijal koji ispunjava fuge. Od Ljepilo se stvrdne i formira čvrstu masu otpornu na temperature i otporan je na razne kemijske utjecaje otporni npr.: goriva kao što su benzin, dizel, kao i ulja, masti, voda, kemikalije na bazi vode i još mnogo toga.

**PRIMJENA:** Lijepljenje metala, raznih Plastika kao što su: PVC, akril, poliester, GRP, vinil ester, ABS, Epoksidi, termoplasti, staklo/staklo i još mnogo toga. velika snaga, vezivanje otporno na temperaturu. Nakon stvrdnjavanja do Otporan na 120°C. Lijepljenje s istim ili različitim kombinacijama materijala. upotreba u metalnim konstrukcijama, Konstrukcija vozila i karoserije, konstrukcija modela, obrada plastike, izgradnja zimskih vrtova, tehnologija bazena, Konstrukcija aparata za kemijsku industriju i još mnogo toga. Nije prikladno za trajnu upotrebu u kiselinama, bazama i agresivne organske otopine kao što su: toluen, keton, ester. Niskoenergetska ljeplila se ne mogu lijepiti, npr.: PE, PP, poliolefini, fluorokarbonati,

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:**

- Omjer miješanja: 1:1
- Premošćivanje razmaka do 4 mm
- Temperatura obrade MMA 5, MMA 17: +10°C do +30°C
- Temperatura stvrdnjavanja MMA 5, MMA 17: +6°C do +30°C
- Vrijeme trajanja MMA 5: 4 - 6 minuta
- Vrijeme trajanja MMA 17: 15-18 minuta
- Čvrsto za nekoliko minuta (ovisno o temperaturi):
  - MMA 5: 12-15 minuta
  - MMA 17: 30-35 minuta
- Konačna snaga u satima:
  - MMA 5: 24 sata
  - MMA 17: 24 sata
- Vlačna smična čvrstoća (DIN 53283):
  - MMA 5, MMA 17: 29 N/mm²
- Tvrdota po Shoreu (ASTM D 2240): 78
- Izduženje: 19%
- Skupljanje: 5%
- smicanje:
  - ABS: 18N/mm²
  - Alu / Alu: 22 N/mm²
  - GRP: 16 N/mm²
  - Čelik / čelik: 29 N/mm²
- Boja:
  - MMA 5: 25 ml, 50 ml: krem, crna
  - MMA 17: 50 ml: krema

**KEMIJSKA OTPORNOST:**

Benzin, dizel, motorno ulje, ulja općenito, ksilen, octena kiselina do 10%, parafin, voda i još mnogo toga

**OBRADA:** Podloge koje se lijepe moraju biti bez prašine, masti i ulja. Po potrebi prethodno izbrusiti. Boje, lakovi i plastika moraju doći s vama MMA 5, MMA 17 moraju biti kompatibilni. prtvorske provjere I izvršiti preliminarna ispitivanja. Miješanjem obje komponente, proizvod razvija toplinu tijekom liječenja. Razvoj topline i stvrdnjavanje je ovisno o količini materijala koji se miješa. Veće količine razvijaju višu toplinu reagiraju i brže stvrdnu. Prilikom stvrdnjavanja može proizvesti štetne i zapaljive pare razviti. Koristite proizvod u dobro prozračenim prostorima i minimalizirati osobni kontakt.

**Obradite uložak od 50 ml s pištoljem za nanošenje – Ručno iscijedite uložak od 25 ml.**

1. Odvrnite poklopac uloška
2. Umetnute otvoreni uložak u pištolj za doziranje i  
Pritisnite dok obje komponente ne izađu u isto vrijeme.  
Obrišite prosuti materijal.
3. Sada pričvrstite cijev za miješanje i pištolj za doziranje  
Aktivirajte polako – dok se cijev za miješanje ne napuni.  
Ljepilo koje nastaje iz cijevi za miješanje, prvo 2 do 3 udarca pištoljem, moraju se odbaciti do Ljepilo je ravnomjerno obojeno. nije li to U slučaju, ljepilo nije optimalno izmiješano i stvrdne ne iz. Ljepilo koje sada izlazi ima a ujednačene boje i mogu se obraditi. ostaje u Preostali sadržaj u ulošku, postupite na sljedeći način da biste ga uklonili ponovno koristiti:

**Mogućnost 1:** Ostavite cijev za miješanje pričvršćenu do sljedeća misija. Samo ljepilo na vrhu cijev za miješanje stvrdne.

**Opcija 2:** Uklonite korištenu cijev za miješanje, Pažljivo očistite otvore dvije komore i Vratite poklopac.

**SKLADIŠTENJE:** 12 mjeseci u originalnom pakiranju neotvoreno. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu bez mraz.

**FORMAT ISPORUKE:** Kartuša od 25 ml  
Kartuša od 50 ml ostale veličine na upit

**Mjere opreza:** Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Nadražuje dišni sustav i kožu. Opasnost od ozbiljnog oštećenja oka. senzibilizacija kroz Moguć kontakt s kožom. Čuvati izvan dohvata djece dohvati. Čuvati spremnik na dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. U slučaju kontakta s očima, odmah isperite vodom isperite i obratite se liječniku. Ne u kanalizaciji neka dohvati. Prikladne zaštitne rukavice, zaštitne naočale / zaštitna za lice i zaštitna odjeća za vrijeme rada nositi.

**NAPOMENA:** Naše primjeno-tehničke preporuke, koje smo temeljili na svom iskustvu prema našim najboljim saznanjima nisu obvezujući i ne predstavljaju ugovorni sporazum Pravni odnos i nema dodatnih obveza od strane Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne može svatko moguće kombinacije materijala i konstruktivne vjeti se provjeravaju. Stoga tražimo naše Proizvodi zbog njihove prikladnosti za predviđenu namjenu namjeravanu upotrebu na vlastitu odgovornost ček. Odgovornost za proizvod zadržava svoj puni opseg Valjanost.

05.2022