Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
MMA 5
MMA 17

□ **Yüksek mukavemetli yapıştırma: Metal, plastik: PVC, akrilik, GRP Polyester, Vinylester, ABS, Epoksiler termoplastikler ve çok daha fazlası**
□ **Aşağıdaki gibi yakıtlara dayanıklıdır: Benzin, dizel ve ayrıca: yağlar, gresler, su bazlı kimyasallar ve çok daha fazlası.**
□ **MMA 5 kap ömrü yaklaşık 5 dakika**
□ **MMA 17 kap ömrü yaklaşık 17 dakika**

AÇIKLAMA: VEBATEC MMA 5, MMA 17 çok yönlü, derz dolgu malzemesidir. arasında Yapıştırıcı katı, sıcaklığa dayanıklı bir kütle oluşturmak için sertleşir ve çeşitli kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır dayanıklı örneğin: benzin, dizel gibi yakıtların yanı sıra yağlar, gresler, su, su bazlı kimyasallar ve çok daha fazlası.

UYGULAMA: Metallerin yapıştırılması, çeşitli Plastikler, örneğin: PVC, akrilik, polyester, GRP, vinil ester, ABS, Epoksiler, termoplastikler, cam/cam ve çok daha fazlası. yüksek güç, sıcaklığa dayanıklı yapıştırma. kadar kürlendikten sonra 120°C esnek. Aynı veya farklı malzeme kombinasyonları ile yapıştırma. metal konstrüksiyonda kullanım, Araç ve gövde yapımı, model yapımı, plastik işleme, kış bahçesi yapımı, yüzme havuzu teknolojisi, Kimya endüstrisi için cihaz yapımı ve çok daha fazlası. Asitlerde, bazlarda ve kalıcı olarak kullanıma uygun değildir. toluen, keton, ester gibi agresif organik çözeltiler. Düşük enerjili yapıştırıcılar yapıştırılamaz, örneğin: PE, PP, poliolefinler, florokarbonatlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Karıştırma oranı: 1:1
- 4 mm'ye kadar boşluk köprüleme
- İşleme sıcaklığı MMA 5, MMA 17: +10°C ila +30°C
- Kürlenme sıcaklığı MMA 5, MMA 17: +6°C ila +30°C
- Kap ömrü MMA 5: 4 - 6 dakika
- Kap ömrü MMA 17: 15-18 dakika
- Dakikalar içinde elinizle sıkın (sıcaklığa bağlı olarak):
- MMA 5: 12-15 dakika
- MMA 17: 30-35 dakika
- Saat cinsinden son güç:
- MMA 5: 24 saat
- MMA 17: 24 saat
- Çekme kesme mukavemeti (DIN 53283):
- MMA 5, MMA 17: 29 N/mm²
- Shore sertliği (ASTM D 2240): 78
- Uzama: %19
- Büzülme: %5
- kırpmak:
- ABS: 18N/mm²
- Alüminyum / Alüminyum: 22 N/mm²
- GRP: 16 N/mm²
- Çelik / çelik: 29 N/mm²
- Renk:
- MMA 5: 25ml, 50ml: krem, siyah
- MMA 17: 50ml: krem

KİMYASAL DİRENÇ:
Benzin, dizel, motor yağı, genel olarak ağlar, ksilen, asetik asit %10, parafin, su ve çok daha fazlası.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

İŞLEME: Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve yağdan arındırın. Gerekirse önceden zımparalayın. Boyalar, vernikler ve plastikler sizinle gelmelidir MMA 5, MMA 17 uyumlu olmalıdır. gözaltı kontrolleri ve ön testler yapın. Karıştırarak her iki bileşen de, ürün sırasında ısı geliştirir kürleme. Isı gelişimi ve kürlenme karıştırılan malzeme miktarına bağlı olarak. Daha büyük miktarlar daha yüksek bir termal reaksiyona girer ve daha hızlı sertleşir. Kürleşirken zararlı ve yanıcı buharlar üretebilir geliştirmek. Ürünü iyi havalandırılmış alanlarda kullanın ve kişisel teması en aza indirin.

50 ml kartuşu aplikatör tabancasıyla işleyin – 25 ml'lik kartuşu elinizle sıkın.
1. Kartuş kapağını sökün
2. Açılan kartuşu dağıtım tabancasına yerleştirin ve Her iki bileşen de aynı anda çıkana kadar basın. Dökülen malzemeyi silin.
3. Şimdi karıştırma tüpünü ve dağıtım tabancasını vidalayın Yavaşça çalıştırın – karıştırma tüpü dolana kadar. Karıştırma tüpünden çıkan yapıştırıcı, ilk 2 ila 3 tabanca darbesi, bitene kadar atılmalıdır. Yapıştırıcı eşit renklidir. bu değil mi durumda, yapıştırıcı optimum şekilde karışmaz ve sertleşir dan değil. Şimdi çıkan yapıştırıcının bir tek tip renk ve işlenebilir. içinde kalır Kartuşta kalan içerik, çıkarmak için aşağıdakileri yapın tekrar kullanmak için:
Olasılık 1: Karıştırma tüpünü vidalanana kadar vidalı halde bırakın. sonraki görev. Sadece üst kısımdaki yapıştırıcı karıştırma tüpü sertleşir.
Seçenek 2: Kullanılmış karıştırma tüpünü çıkarın, İki haznenin açıklıklarını dikkatlice temizleyin ve Kapağı tekrar vidalayın.

DEPOLAMA: Orijinal ambalajında 12 ay açılmamış. Serin ve kuru bir yerde saklayınız don.

TESLİMAT FORMATI:
25ml kartuş
50ml kartuş
diğer boyutlar istek üzerine

Önlemler: Bu ürün şunları içerir: metil metakrilat. Solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Ciddi göz hasarı tehlikesi. yoluyla duyarlılık Cilt teması mümkündür. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ulaşmak. Kabı iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - Sigara içmeyin. Göz ile teması halinde hemen su ile yıkayınız. durulayın ve bir doktora danışın. kanalizasyonda değil ulaşmasına izin verin. Çalışırken uygun koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / yüz koruması ve koruyucu giysiler giyinmek.

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır Kontrol. Ürün sorumluluğu tam kapsamını korur Geçerlilik.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de