Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
VT Xuper 2K

2 bileşenli hızlı yapıştırıcı
□ Yüksek mukavemet
□ En çeşitli yapıştırma malzemeler
□ Son derece hassas dozlama yenilikçi kartuş sistemi
□ Boşluk köprüleme
□ Yaşlanmaya karşı dayanıklı
□ Kartuşu birkaç kez kapatın tüketmek
□ Manuel karıştırma nozulu kartuş sıkmak

Uygulama alanları:
Metalin metale, betona, suni taşa yapıştırılmasında, Doğal taş, seramik, cam, sert plastik, ahşap ve çok daha fazlası.

Tanım:
VEBATEC - VT Xuper 2K yapıştırma için tiksotropik 2 bileşenli hızlı etkili bir yapıştırıcıdır birbirleriyle ve birbirleriyle farklı malzemeler VEBATEC - VT Xuper 2K, çok uygun şekilde kısa kap ömrü ile yüksek reaktivite ve ayrıca yapıştırıcı miktarının mükemmel dozlanabilirliği elle kullanılan yenilikçi bir kartuş sistemi aracılığıyla sıkmaktır bir karıştırma nozulu ile donatılmış, Yapıştırıcı sağlar.

Teknik özellikler:
- Yoğunluk: 1,17 g/cm³
- Karışım oranı:
- Bileşen A, bileşen B 1:1 (hacimce)
- İşleme sıcaklığı: + 10° C ila + 40° C
- Kap ömrü: yaklaşık 5 - 10 dakika (20g parti)
- Esnek: Sıcaklığa bağlı, 15-20 dakika sonra (20°C)
- Yaklaşık 12 saat sonra işleme gücü
- Yaklaşık 48 saat sonra nihai güç
- 30 dakika sonra (23°C) çekme mukavemeti: yaklaşık 60N/cm²
- 120 dakika sonra (23°C): yaklaşık 130N/cm²
- 48 saat sonra (23°C): yaklaşık 900N/cm²
- Nihai mukavemet (23°C): yaklaşık 2400N/cm²
- Sıcaklık direnci: -20°C ila +50°C
- Katı içeriği: %100
- Renk: Bileşen A: Renksiz ila sarımsı,
- B Bileşeni: Sarımsı Kürleşme sonrası: Sarımsı

Depolanabilir:
Kapalı orijinal ambalajında 18 ay saklanabilir. Depolama sıcaklığı arasında olmalıdır + 5°C ve +15°C

Teslimat şekli: İçerikli satış seti:
1 adet 10ml - 2 bileşenli kartuş,
elinizle sıkın.
1 sıkma pistonu
3 adet karıştırma nozulları
1 broşür "Teknik Bilgiler"

Aksesuarlar: Yeniden doldurma paketinde ilave karıştırma nozulları

ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI:
Karıştırma memesinin montajı: Kartuştan yeşil vidalı kapak kaldırmak. Karıştırma ağzının yeşil kapağının açıklığına izlemek. İki kılcal borunun açıklıkları burada görülebilir. e iki koni. Yeşilin alt dış kenarında Kapakta küçük bir çentik var. Pozisyon iki pimden biri ile aynı konumda olmalıdır. yeşilin dış, alt kenarında küçük çentik sızdırmazlık kapağı. İki kılcal borunun açıklıkları Karıştırma memesi ile aynı konumda olmalıdır. kartuş çıkışları. Şimdi karıştırma memesini takın, böylece iki pimi Karıştırma memesini kartuşun çıkış deliklerine sokun. Şimdi karıştırma ağzının yeşil kapağı yaklaşık çeyrek tur saat yönünde döndürün.

Yüzey hazırlama, işleme: Yüzeyler serbest olmalıdır gevşek parçalar, sağlam, kuru, temiz ve tozdan ve yağdan arındırılmış. için Örneğin, yüzeyi asetonla temizlemenizi öneririz – Temizleyici. Genel olarak, pürüzlü veya frezelenmiş alt tabakalarla daha yüksek bağ kuvveti elde edilir.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Sonunda fırlatma pistonu Çift kartuşu takın. Kartuş kafasındaki karıştırma memesi vida. Sıkma ramını elle bastırarak kartuş, A + B bileşenleri eşleşiyor Karıştırma ağzına karıştırma oranı preslenir ve karıştırılır. Bu Karıştırma ağzından çıkan ilk cm yapıştırıcıyı atın. uygun karıştırma sağlanır.
Karıştırma ağzındaki yapıştırıcıyı ince bir damla, damla veya Yapışkan yüzeylere ve içindeki nesnelere film uygulayın. İşlem süresi ekleyin. Tam yüzey ıslatma ve Birleştirme ve presleme sırasında bir şey olduğunda yapıştırma verilir Yapıştırıcı eklemden yapıştırıcı sızıyor. Yeni yapıştırılmış nesneler düzeltme süresi içinde, muhtemelen mesajlar ve ardından yakl. Taşımadan önce 1 saat ayakta durmaya veya yatmaya izin verin.

Karıştırma memesi olmadan işleme: Malzemeyi sıkın, her ikisi de Bileşenleri homojen olana kadar bir aletle karıştırın Her iki bileşenin karıştırılması garanti edilir. Daha ileri Açıklandığı gibi işleniyor.

GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ: R36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder. R43 Cilt ile temasında hassasiyete neden olabilir. R51/53 için toksik Sudaki organizmalar, uzun vadede su ortamında zararlı olabilir etkileri var. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S24 Cilt temasından kaçının. S26 Göz ile teması halinde suyla iyice durulayın ve bir doktora danışın. S28 Dokunulduğunda bol su ve sabunla hemen yıkayınız. S36/39 Bei İşe uygun koruyucu eldivenler, gözlükler ve eldivenler koruyucu giysi giyin. S57 Kontaminasyonu önlemek için Ortama uygun kap kullanın. S60 Bu ürün ve onun Konteynerler tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Özel Tanımlama: Epoksi içeren bileşikler içerir. Notları üreticiyi not edin

NOT: Bahsettiğimiz uygulama-teknik tavsiyelerimiz Deneyimlerimizin bilgimizin en iyisini verme nedeni, bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı yasal bir ilişki teşkil etmez satın alma sözleşmesinden ek yükümlülük yoktur. Nedeniyle Çeşitlilik, olası tüm malzeme kombinasyonları vb. yapısal koşullar kontrol edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz Ürünler, kullanım amaçlarına uygunlukları açısından kendi sorumluluğunuzu kontrol edin. Ürün sorumluluğu tamamen geçerli.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de