

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec BSK Baustoffkleber kennzeichnungsfrei

Limning af:

- Murværk, beton, natursten
- Træmaterialer, metaller
- Gipsplader, isoleringsmaterialer
- Dekorative paneler, vægbeklædninger
- Hurtig hærdning til store Klæbestyrker

### BESKRIVELSE:

VEBATEC BUILDING MATERIAL ADMESIVE - BSK MARKERING GRATIS er en alsidig 1-komponent klæbemiddel, opløsningsmiddelfrit, isocyanat-fri, silikonefri, med høj styrke, som til en vandtæt, spændingsudligende, ældning og temperaturbestandig sammensætning hærdet. Selv med store klæbestyrker er det hurtigt Givet gennem hærdning. Klæbemidlet er stabilt og svulmer op ikke tændt. VEBATEC BUILDING MATERIAL ADMESIVE - BSK MÆRKNINGSFRIT er gap-bridge, efter Hærdning kan slibes og males over.

### ANSØGNING:

Kan bruges indendørs og udendørs. Vand- og varmebestandige bindinger af Træmaterialer af alle slags, kombination limning med Metaller, beton, sten, mursten, marmor u. Natursten, Dekorationspaneler, gipsplader, vægbeklædning, Sandwichpaneler, alle



former for isolering (f.eks. Styrofoam, Styrodur osv.) Limning og limning i trævindueskonstruktion, Frontdørspaneler, trin, lægningspaneler, hjørnevinkler i aluminiumsvindue og meget mere.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Massefylde: ca. 1,65 g / cm<sup>3</sup>
- Åbningstid: ca. 15 minutter (23 ° C / 50% RF)
- Modstand: - 40 ° C til + 80 ° C
- Anvendelsestemperatur: min > + 5 ° C max. 40 ° C
- Hærdning: ca. 3 mm klæbemiddellag / dag
- Endelig styrke: ca. 3,7 N / mm<sup>2</sup> i henhold til ISO-stang 1 i hærdet tilstand
- Farve beige
- Konsistens: stabil

**Kemisk resistens:** VEBATEC BUILDING MATERIAL ADMESIVE - BSK INGEN MÆRKNING er i hærdet tilstand modstandsdygtig over for fugt og miljøpåvirkninger fortyndede syrer og alkalier (koncentration op til 10%) Hydrolysebestandig og vandtæt.

**FORARBEJDNING:**

Underlagene, der skal limes, skal fri for støv, fedt og olie samt fast og stabil. På Slib om nødvendigt ned. VEBATEC LÆGEMIDDEL FOR BYGNINGSMATERIALER - BSK IKKE ETIKETTERINGFRI fra patronen Påfør på perlelignende måde med flad limning med Fordel hakket murske. Normalt er ensidig tilstrækkelig Limpåføring. I tilfælde af porøse substrater er det mere bilateralt Limpåføring anbefales. Sæt dele sammen og leveret kræves, indtil samlingsstyrke eller hærkning rette op. Ved sammenbinding af træ skal den resterende fugt være i Træ være ca. 8-10%. Metaller inden limning rå og rengør med acetone.

VEBATEC BUILDING MATERIAL ADMESIVE - BSK INGEN MARKERING hærder i tilfælde af hulfyldning Limning op til ca. 3 mm pr. Dag. Ved højere Omgivelsestemperatur er hærkningsprocessen fremskyndes. Lav temperatur forsinker Hærkning. Frisk overskydende lim er lavet med acetone at fjerne. Hærdet klæbemiddel er mekanisk lukket fjerne.

Ikke egnet til: PP, PE, teflon, bitumen, voksagtig Substrater. Udfør testbinding inden brug.

**OPBEVARINGSLIV:**

12 måneder mellem + 5 ° C og + 25 ° C, i uåbnet original beholder. Beskyt mod varme.

**LEVERINGSFORM:**

300 ml patron

**BEMÆRK:**

Vores applikationstekniske anbefalinger som vi bygger på vores erfaringer efter vores bedste viden er ikke-bindende og udgør ikke et kontraktgrundlag Retlige forhold og ingen sekundære forpligtelser

fra Købskontrakt. På grund af mangfoldigheden kan ikke alle mulige materialekombinationer u. konstruktiv Betingelserne kontrolleres. Vi spørger derfor vores Produkter til deres egnethed til det tilsigtede formål Formål med brug på dit eget ansvar kontrollere.