

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec BSK Baustoffkleber kennzeichnungsfrei

Lijepljenje:

- Zidarski, beton, prirodni kamen
- Drveni materijali, metali
- Gips karton, izolacijski materijali
- Dekorativne ploče, zidne obloge
- Brzo stvrdnjavanje za velike Ljepljive čvrstoće

### OPIS:

VEBATEC GRAĐEVINSKI MATERIJALNI LIJEK - BSK OZNAČAVANJE BESPLATNO je svestrano Jednokomponentno građevinsko ljepilo, bez otapala, bez izocijanata, bez silikona, visoke čvrstoće, što do Vodootporan, otporan na starenje i otporan na temperaturu spoj otvrdne. Čak i uz veliku čvrstoću ljepila, brzo je Daje se putem otvrdnjavanja. Ljepilo je stabilno i nabubri ne na. VEBATEC GRAĐEVINSKI MATERIJALNI LIJEK - BSK BEZ MARKINGA je premošćivanje jaza, nakon Otvrdnjavanje se može brusiti i premazati.

### PRIJAVA:

Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Vodootporne i otporne na toplinu veze od Svi drveni materijali, kombinirano lijepljenje Metali, beton, kamen, opeka, mramor u. Prirodno kamenje, Dekor ploče, gips karton, zidne obloge, Sendvič ploče, sve vrste



izolacije (npr. Stiropor, Styrodur itd.) Lijepljenje i lijepljenje drvene prozorske konstrukcije, Ploče prednjih vrata, stepenice, ploče za polaganje, aluminijski kutovi prozora i još mnogo toga.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- gustoća: ca. 1,65 g / cm<sup>3</sup>
- Otvoreno vrijeme: cca 15 minuta (23°C / 50% RF)
- Otpornost: - 40 ° C do + 80 ° C
- Temperatura primjene: min > + 5 ° C max. 40 ° C
- Otvrdnjavanje: oko 3 mm ljepljivog sloja / dan
- Konačna čvrstoća: približno 3,7 N / mm<sup>2</sup> prema ISO šipci 1 u stvrdnutom stanju
- Boja bež
- Konzistencija: stabilna

**Kemijska otpornost:** VEBATEC GRAĐEVINSKI MATERIJALNI LIJEK - BSK BEZ OZNAČAVANJA je u očvrslom stanju otporan na vlagu i utjecaj okoline, razrijeđene kiseline i lužine (koncentracija do 10%) Otporan na hidrolizu i vodootporan.

**OBRADA:**

Podloge koje treba lijepiti moraju biti bez prašine, masti i ulja, kao i čvrst i stabilan. Na Po potrebi pospite pijesak.

VEBATEC GRAĐEVINSKI

MATERIJALNI LIJEK - BSK NE

OZNAČUJE iz uložka Nanesite na način perle, s ravnim lijepljenjem Podijelite nazubljene lopaticom. Obično je dovoljno jednostrano Nanos ljepila. U slučaju

poroznih podloga koriste se obje strane Preporučuje se nanošenje ljepila. Stavite dijelove zajedno i osigurajte potreban do učvršćenja ili učvršćenja popraviti. Pri lijepljenju drveta preostala vlaga mora biti u Drvo iznosi cca 8-10%. Metali prije lijepljenja grubo i očistite acetonom.

VEBATEC GRAĐEVINSKI

MATERIJALNI LIJEK - BSK BEZ

MARKIRANJA stvrdnjava u slučaju

popunjavanja praznina Ljepljenje do

otprilike 3 mm dnevno. Po višim

Temperatura okoline je postupak

sušenja ubrzana. Niske temperature

odgode Stvrđnjavanje. Svježi višak

ljepila izrađen je acetonom ukloniti.

Otvrdnuto ljepilo mehanički se zatvara

ukloniti.

Nije pogodno za: PP, PE, teflon,

bitumen, voštani Podloge. Izvršite

ispitivanje lijepljenja prije upotrebe.

Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne mogu svi moguće kombinacije materijala u. konstruktivan Uvjeti su provjereni. Stoga tražimo svoje Proizvodi njihove prikladnosti za predviđenu svrhu Namjena upotrebe na vlastitu odgovornost ček.

**ŽIVOTNI SKLAD:**

12 mjeseci između + 5 ° C i + 25 ° C, u

originalnom zatvorenom spremniku.

Zaštiti od vrućine.

**OBRAZAC DOSTAVE:**

300ml kasete

**BILJEŠKA:**

Naše preporuke za tehnologiju primjene,

koje smo temeljili na svom iskustvu

koliko smo mogli nisu obvezujući i ne

čine ugovornu osnovu Pravni odnos i

nema sekundarnih obveza iz