Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec BSK PU Baustoffkleber

Yapıştırma:

- Duvar, beton, doğal taş
- Ahşap malzemeler, metaller
- Alçı levha, yalıtım malzemeleri
- Dekoratif paneller, duvar kaplamaları
- Büyük olanlar için hızlı kürleşme Yapıştırıcı gücü

AÇIKLAMA:
VEBATEC YAPI MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI - BSK PU çok yönlüdür 1 bileşenli inşaat yapıştırıcısı, solventsiz, yüksek mukavemetli, ışık altında nem ile Suya dayanıklı, gerilimi dengeleyen, eskimeye ve sıcaklığa dayanıklı köpük Bağlantı sertleşir. İçindeki köpüklenme derecesi Kürlenme değişebilir ve neme ve neme bağlıdır. Ortam sıcaklığına bağlıdır. Büyük olanlarla bile Yapıştırıcı kuvvetleri hızlı kürlenmeye izin verir. VEBATEC YAPI MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI - BSK PU, boşluk köprüleme, sertleştikten sonra zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. Yapıştırıcı, aşağıdakilere göre gereksinimleri karşılar: DIN EN 204 D 4.

UYGULAMA:
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Suya ve ısıya dayanıklı bağlar Her türlü ahşap malzeme, Metaller, beton, taş, tuğla, mermer u. Doğal taşlar, Dekor panelleri, alçıpan, duvar kaplaması, Sandviç paneller, her türden yalıtım malzemeleri (örn. Strafor, Strafor vb.) Ahşap pencere yapımında yapıştırma ve yapıştırma, Ön kapı panelleri, basamaklar, döşeme panelleri, alüminyum pencere köşe açıları ve çok daha fazlası.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- yoğunluk: ca. 1,5 g / cm³
- Açık kalma süresi: yaklaşık 8-10 dakika (23°C / 65% RF)
- Diğer işlemler: yaklaşık 2-3 saat
- Direnç: - 40 ° C ila + 80 ° C
- Uygulama sıcaklığı: min> 5 ° C max. 40 ° C
- Sertleşme: ´ yakl. 3 mm yapışkan tabaka / gün
- Nihai mukavemet: DIN EN 205'e göre yaklaşık 8 N / mm² sertleştirilmiş durumda
- Bej renk
- Tutarlılık: kararlı

Kimyasal direnç: VEBATEC - YAPI MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI BSK PU, sertleştirilmiş durumda dayanıklıdır Nem ve çevresel etkiler, seyreltilmiş asitler ve Alkaliler (% 10'a kadar konsantrasyon) hidrolize dayanıklı ve su geçirmez.

İŞLEME:
Yapıştırılacak yüzeyler, toz, gres ve yağdan arındırılmış ve sağlam ve stabildir. Eğer gerekliyse önceden zımparalayın. VEBATEC - YAPI MALZEMESİ YAPIŞTIRICI BSK PU Düz

için kartuştan tırtıl şeklinde uygulayın Yapıştırıcıyı taraklı mala ile yayın. Genellikle yeterli tek taraflı yapıştırıcı uygulaması. Gözenekli yüzeyler ile çift taraflı yapıştırıcı uygulaması önerilir. Parçaları bir araya getirin ve gerekirse montaj gücüne kadar veya Sertleşmeyi düzeltin. Ahşabı yapıştırırken, Ahşaptaki artık nem yaklaşık% 8-10'dur. Önceki metaller Bağı sertleştirin ve asetonla temizleyin. VEBATEC - YAPI MALZEMESİ YAPIŞTIRICISI BSK PU, Yaklaşık 3 mm'ye kadar boşluk doldurma yapıştırmalı nem Gün. Su sisi ve daha yüksek bir sıcaklık ekleyerek kürleme süreci hızlanır. Tazelemek Fazla yapıştırıcıyı asetonla çıkarın.

DEPOLAMA ÖMRÜ:
+ 5 ° C ile 12 ay + 25 ° C, açılmamış orijinal ambalajında. Isıdan koruyun.

TESLİMAT FORMU:
310ml kartuş

Özel Talimatlar: Bu ürün izosiyanatlar içerir - Üreticinin talimatlarını izleyin. Biri UV etkisi altında Renk değişimi mümkündür. Yapıştırıcının özellikleri etkilenmez.

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğuna göre ürünler Kendi sorumluluğunuzda kullanım amacı Kontrol.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de