

OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!

Vebatec Caravan Dichtmasse faserverstärkt

En-komponent, knækbro (op til 10 mm), elastisk + aldersbestandig Tætningsmiddel og reparationsmasse til anvendelse i Konstruktion af campingvogn, køretøj og container

- Skal behandles med en børste eller spatel
- Straks regntæt og vandtæt
- Kan påføres vådt i vådt med: "VEBATEC CARAVAN SEALANT MALING"
- Kan bruges på næsten alle overflader

BESKRIVELSE:

Anvendelsesområde: Permanent elastisk, Knækbrydning op til ca. 10 mm, malbar beskyttende u. Tætningsmasse til reparation af lækager og skader, til brug i konstruktion af campingvogn, køretøj og container, f.eks. i Tag-, væg- og gulvarealer, hjulbuer, understel osv. CARAVAN DICHTMASSE FIBER REINFORCED er UV-, vejr- og aldringsbestandig. KARAVANTÆTNING FIBER REINFORCED har en høj slidstyrke og er modstandsdygtig over for alger, svampe og skimmel.

ANVENDELSESOMRÅDER:

På det følgende (også vådt *, ikke-absorberende) substrater: metalplader, træ, aluminium, zink, bly, Kobber, hård PVC, glas, polyester, polycarbonat,



forskellige Plast og meget mere
* Brug ikke, hvis vandet presser. Ikke når det er vådt Brug absorberende overflader. Ikke egnet til styrofoam / Styrodur.

* Når det bruges på en våd, absorberende overflade Der kan opstå fugt, inklusive fugt Ansvarsproblemer opstår. Med stigende vand og Temperatur kan opbygge vandtryk, som materialet stammer fra Underfladen skræller af.

Til ikke-absorberende materialer, f.eks. Plast, glas, metaller osv. bliver vand, fugt ved at trykke materialet på Underlag, når du børster på, forskudt og optimalt Vedhæftning til basismaterialet kan forekomme.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Massefylde: ca. 1,12 g / ml
- Forbrug: ca. 1,5 - 2 liter / m²
- Hærdning: (23 ° C / 65% RF) ca. 1-2 mm / dag

Til tykkere lag og ugunstige klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj luftfugtighed) kan hærde forsinke. De tekniske egenskaber er derved ikke svækket. Hvis produktet

forhindres i udluftning, Komplet hærkning afbrudt i værste fald.

- Påføringsstemperatur: + 5 ° C til + 35 ° C
- Kan males over: efter hærkning med Akrylharpiks maling
- Miljøoplysninger: Vandfareklasse 1 - Selvklassificering
- Kemisk basis: akrylharpikser, modificeret, Additiver, adhæsionsfremmere
- Konsistens: tyk, stabil
- Farve grå

BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER:

Optimal vedhæftning med tørre overflader. Underlagene skal være fri for støv og olie såvel som faste og stabile. Hvis det er nødvendigt sand ned på forhånd. Metaller og Plast med Forbehandle kommercielle rengøringsmidler, f.eks. VEBATEC CARAVAN RENGØRER. CARAVAN SEALANT FIBER FORSTÆRKET med Påfør en børste eller spatel uførtynnet. Et sekund Lag kan påføres efter ca. 14 dage. Anbefales til større, uskadede overflader CARAVAN SEALANT MALERBAR som Beskyttende belægning. Begge varianter kan males over med Akryl harpiks lak. KARAVANTÆTNING Fiberforstærket er med CARAVAN DICHTMASSE MALING, kan påføres vådt i vådt. Værktøjer er med opløsningsmiddel, f.eks. Acetone, til rengøring.

OPBEVARINGSLIV:

24 måneder, mellem + 5 ° C og + 25 ° C i uåbnede originale beholdere. Beskyt mod varme og direkte sollys.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Hold ude af hænderne på Børn. Produktet er brandfarligt fra Holdes væk fra antændelseskilder. Kontakt med hud,

øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt kan føre til ru eller revnet hud. Dampene kan Døsigthed og Forårsager døsigthed. Ikke røg, inhaler ikke dampe / aerosol. Kun i godt Brug ventilerede områder. Egnede Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Beholder til Tøm genbrug helt.

BEMÆRK:

Vores applikationsteknologi anbefalinger, som vi fremsætter på baggrund af vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og etablerer ikke et kontraktligt juridisk forhold og ingen Yderligere forpligtelser fra salgskontrakten. På grund af mangfoldighed, ikke alt muligt Materielle kombinationer u. konstruktive forhold bliver kontrolleret. Vi beder derfor vores produkter om at deres egnethed til den tilsigtede anvendelse at kontrollere dit eget ansvar. Det Produktansvar forbliver fuldt gyldigt.