

Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl

VEBATEC CARAVAN DICHTMASSE FASERVERSTÄRKT

En-komponent, revneoverbyggende (op til 10 mm), elastisk + ikke-aldrende
Tætnings- og reparationsmasse til brug i
Opbygning af campingvogne, køretøjer og containere

- Påføres med børste eller spatel
- Regntæt og vandtæt med det samme
- Kan forarbejdes vådt-i-vådt med:
"VEBATEC CARAVAN TÆTNINGSFORMÅL, MÅLIG"
- Kan bruges på næsten alle underlag

BESKRIVELSE: Anvendelsesområde: Permanent elastisk, revneoverbyggende op til ca 10mm, børstbar beskyttende og tætningsmasse til at reparere utætheder og skader, til brug i campingvogns-, køretøjs- og containerbyggeri, f.eks Tag-, væg- og gulvarealer, hjulhuse, undervogn mm. CARAVAN SEALANT FIBER FORstærket er UV-, vejr- og ældningsbestandig. CARAVAN TÆTNING FIBERREINFORCED har en høj slidstyrke og er modstandsdygtig over for alger, svampe og meldug.

ANVENDELSESOMRÅDER: På følgende (inklusive våde*, ikke-absorberende) underlag: metalplader, træ, aluminium, zink, bly, Kobber, stiv PVC, glas, polyester, polycarbonat, div plastik og meget mere
*Brug ikke i vand under tryk. Ikke når det er vådt brug sugende underlag. Ikke egnet til styrofoam / Styrodur.

*Ved at bruge det på en våd, absorberende overflade Fugt, fugt inklusiv, dåse der opstår ansvarsproblemer. Med stigende vand og temperatur, kan der opbygges vandtryk, der trækker materialet fra undergrund skaller af. Til ikke-absorberende materialer, fx plast, glas, metaller mv bliver til vand, fugt, ved at trykke materialet på Undergrund, når den påføres, fortrængt og en optimal Vedhæftning til grundmaterialet kan forekomme.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Densitet: cirka 1,12 g/ml
- Forbrug: cirka 1,5 - 2 liter/m²
- Hærdning: (23°C / 65%RH) ca 1 – 2 mm/dag

Med større lagtykkelser og ugunstige klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj luftfugtighed) kan forårsage hærdning forsinke. Dette påvirker ikke de tekniske egenskaber svækket. Hvis produktet forhindres i at udlufte, Hærdning afbrudt i værste fald.

- Anvendelsestemperatur: + 5°C til + 35°C
- Overmales: Efter hærdning med
- akrylharpiks maling
- Økologiske data: vandfareklasse 1 -
- selvvurdering
- Kemisk basis: akrylharpiks, modificeret,
- Tilsætningsstoffer, vedhæftningsfremmere
- Konsistens: tyktflydende, stabil
- Farve: ca RAL 7038 agatgrå iht. RAL farvevifter K7 Classic

BEHANDLINGSINSTRUKTIONER:

Optimal vedhæftning med tørre underlag. Underlag skal være fri for støv, fedt og olie samt faste og stabile. Hvis det er nødvendigt sand ned på forhånd. Metaller og plast med forbehandle med kommercielt tilgængelige rengøringsmidler, fx VEBATEC CARAVAN RENSER. CARAVAN TÆTNING, FIBER FORSTÆRKET med Påfør ufortyndet med en børste eller spatel. Et sekund Lag kan påføres efter cirka 14 dage. Anbefales til større, ubeskadigede overflader
CAMPINGVOGN
FORSÆTNINGSFORHOLD som beskyttende belægning. Begge varianter kan overmales med akrylharpiks lak. CARAVAN TÆTNING FIBER REINFORCED er med CARAVAN SEALING COMPOUND MALEBAR våd-i-

våd påføring. Værktøjer skal rengøres med et opløsningsmiddel, fx acetone.
Forbrug ca 1 liter / 1 kg pr m², med 2 lag.

Bemærkning om farve, optik:

For at generere nuancen bl.a kloge og sorte pigmenter brugt i en lagtykkelse på 1 mm eller mere er integreret i produktmatrixen. For lavt Lagtykkelse (udtrækning af belægningen til nul) pigmenter kan blive synlige (salt/peber-look)

Ved maling over gamle belægninger eller den Maling over tætningsbånd, vindueslim mv. der kan være interaktioner mellem ingredienserne (f.eks. opløsningsmidler), der påvirker belægningen beskadige eller gøre den ubrugelig. (Revner eller hævelse af belægningen f.eks.) i et lille område altid et overskueligt, mindre testområde i forvejen frakke, vær opmærksom på mulige ændringer før hele overfladen er belagt.

HOLDBARHED: 24 måneder, mellem +5°C og + 25° C i uåbnede originale beholdere.
Beskyt mod varme og sollys.

LEVERINGSFORM

Beholder: 0,75 kg

Beholder: 2,8 kg

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Opbevares utilgængeligt for nå børn. Produktet er brandfarligt, fra Hold antændelseskilder væk. kontakt med hud, øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt kann føre til ru eller revnet hud. dampe kan forårsage døsighed & døsighed. Ikke røg, indånd ikke dampe/aerosol. Kun godt brug i ventilerede områder. Passende Bær beskyttelseshandsker/-briller. bundt til Helt tom genbrug.

BEMÆRK: Vores applikationstekniske Anbefalinger vi baseret på vores erfaring efter vores bedste overbevisning, er uforpligtende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold og ingen Yderligere forpligtelser fra købskontrakten. På grund af af mangfoldighed, kan ikke alle slags Materialekombinationer og strukturelle forhold bliver tjekket. Vi beder derfor vores produkter om at deres egnethed til den påtænkte anvendelse tjek på eget ansvar.

05.2022