

**Napomena: Ovo je strojni prijevod -  
nismo odgovorni za pogreške u  
prijevodu.**

## VEBATEC CARAVAN DICHTMASSE FASERVERSTÄRKT

**Jednokomponentni, za premošćivanje  
pukotina (do 10 mm), elastična + ne  
starenje Masa za brtvljenje i popravak za  
upotrebu u Izrada kamp prikolica, vozila i  
kontejnera**

- Nanosi se četkom ili lopaticom
- Trenutačno otporan na kišu i vodu
- Može se obraditi mokro na mokro sa:  
"VEBATEC CARAVAN BRTVENA  
MJESTA, BOJA"
- Može se koristiti na gotovo svim  
podlogama

### OPIS:

Područje primjene: Trajno elastičan,  
pремоšćivanje пукотина до cca 10 mm,  
četkom за заштиту I brtvena smjesa za  
popravak curenja i oštećenja, za upotrebu u  
konstrukciji kamp prikolica, vozila i  
kontejnera, npr Krov, zid i pod, kućišta  
kotača, podvozje itd. CARAVAN SEALANT  
REINFORCED VLAKNAMA otporan je na UV  
zračenje, vremenske uvjete i starenje.  
CARAVAN BRTVA POJAČANI VLAKNIMA  
ima visoku otpornost na habanje I otporan na  
alge, gljivice i plijesan.

**PODRUČJA PRIMJENE:** Na sljedećem  
(uključujući mokro\*, neupijajuće) podloge:  
lim, drvo, aluminij, cink, olovo, Bakar, kruti  
PVC, staklo, poliester, polikarbonat, razno  
plastike i još mnogo toga \*Ne koristiti u vodi  
pod pritiskom. Ne kad je mokro koristiti  
upijajuće podloge. Nije prikladno za stiropor /  
Styrodur. \*Upotrebom na mokroj, upijajućoj  
površini Vlaga, vlaga uključena, konzerva  
nastaju problemi s odgovornošću. Uz  
nadolazeću vodu I temperature, može se  
stvoriti pritisak vode koji izvlači material  
podzemlje se ljušti.

Za neupijajuće materijale, npr. plastiku,  
staklo, metale itd postaje voda, vlaga,  
pritiskom materijala na Podzemlje, kada se  
primjenjuje, pomaknuto i optimalno Može  
doći do prianjanja na osnovni materijal.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Gustoća: cca 1,12 g/ml
- Potrošnja: cca 1,5 - 2 litre/m<sup>2</sup>
- Stvrdnjavanje: (23°C / 65% RH) približno  
1 – 2 mm/dan
- S većim debljinama slojeva i  
nepovoljnim klimatskim uvjetima  
(Niske temperature, visoka vlažnost)  
mogu uzrokovati stvrdnjavanje
- odgoditi. To ne utječe na tehnička  
svojstva
- oslabljen. Ako je proizvod spriječen  
odzračivanju,
- Stvrdnjavanje je prekinuto u najgorem  
slučaju.
- Temperatura primjene: +5°C do +35°C
- Ponovno premazivanje: Nakon  
stvrdnjavanja sa  
boje od akrilne smole
- Ekološki podaci: klasa štetnosti vode 1 -  
Samoprocjena
- Kemijska osnova: akrilne smole,  
modificirane, Aditivi, pojačivači  
prianjanja
- Konzistencija: viskozna, stabilna
- Boja: cca RAL 7038 ahat siva prema  
RAL bojama ventilatora K7 Classic

**UPUTE ZA OBRAĐU:** Optimalno prianjanje  
sa suhe podloge. Podloge moraju biti  
očišćene od prašine, masti i ulja te čvrste i  
stabilne. Ako je potrebno prije toga pospite.  
Metali i plastika s prethodno tretirati  
komercijalno dostupnim sredstvima za  
čišćenje, npr. VEBATEC ČISTAČ  
KARAVANA. CARAVAN BRTVA,  
POJAČANA VLAKNAMA sa Nanesite  
nerazrijeđeno četkom ili lopaticom. Sekundu  
Sloj se može nanositi nakon cca 14 dana.  
Preporuča se za veće, neoštećene površine  
KARAVAN BRTVA MJESTA as zaštitni  
premaz.

Obje varijante mogu se prefarbat i akrilne smole. CARAVAN BRTVA FIBER REINFORCED je s CARAVAN BRTVENOM COMPAUNDOM BOJI SE nanošenje mokro u mokro. Alata mora se očistiti otapalom, npr. acetonom.

Potrošnja cca 1 litra / 1 kg po m<sup>2</sup>, u 2 sloja.

Napomena o boji, optici:

Za generiranje nijanse, između ostalog mudri i crni pigmenti koji se koriste u a debljine sloja od 1 mm ili više integrirani su u matricu proizvoda. Na preniskom Debljina sloja (izvlačenje premaza na nulu) pigmenti mogu postati vidljivi (izgled soli/papra)

Kod bojanja preko starih premaza ili Prefarbavanje brtvenih traka, ljeplja za prozore itd. mogu postojati interakcije između sastojaka (npr. otapala) koja utječe na premaz oštetiti ili učiniti neupotrebljivim (pučanje ili oticanje prevlake npr.) na malom području uvijek unaprijed upravljivo, manje ispitno područje kaput, obratite pozornost na moguće promjene prije cijela površina je premazana.

**ROK TRAJNOSTI:** 24 mjeseca, između +5°C i +25°C u neotvorenoj originalnoj ambalaži.  
Zaštitite od topline i sunčeve svjetlosti.

#### **OBLIK ISPORUKE**

Kontejner: 0,75 kg

Spremnik: 2,8 kg

**SIGURNOSNE UPUTE:** Čuvati izvan dohvata doprijeti do djece. Proizvod je zapaljiv, od Držite podalje izvore paljenja. kontakt s kožom, očima, Izbjegavajte sluznice. Ponovljeni kontakt može dovesti do grube ili ispucale kože. isparenja mogu uzrokovati pospanost i pospanost. Ne dim, ne udisati pare/aerosol. Samo u dobru koristiti u prozračenim prostorima. Primjereno Nosite zaštitne rukavice/naočale. snop za Potpuno prazna reciklaža.

**NAPOMENA:** Naša tehnička aplikacija Preporuke temeljimo na našem iskustvu prema našim saznanjima, nisu obvezujući i ne zasnivaju ugovorni pravni odnos i nije dan Dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti, ne mogu sve vrste Kombinacije materijala i konstrukcijski uvjeti provjerava se. Stoga tražimo od naših proizvoda da njihovu prikladnost za namjeravanu upotrebu provjerite na vlastitu odgovornost.

05.2022