

Bemærk: Dette er en maskinoversættelse - vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl

VEBATEC CARAVAN DIGHTMASSE STREICHBAR

**en-komponent, elastisk + ikke-aldrende
Tætnings- og reparationsmasse til
torskala Anvendelse inden for
konstruktion af campingvogne og
køretøjer**

- Påføres med pensel eller rulle
- Regntæt og vandtæt med det samme
- Kan forarbejdes vådt-i-vådt med:
"VEBATEC CARAVAN FORSÆTNING,
FIBER FORSTÆRKET"
- Kan bruges på næsten alle underlag

BESKRIVELSE: Anvendelsesområde:
Permanent elastisk, børstebær Beskyttelses-
og tætningsmasse til reparation af lækager
og skader, til anvendelse i stor skala fx i tag-
, væg- og gulvområdet, hjulhuse, undervogn
osv. CARAVAN SEALING MASS
STREICHBAR er UV, vejr og
aldringsbestandig. CARAVAN SEALING
MALABLE har høj slidstyrke og er
modstandsdygtig overfor alger, svampe og
skimmelvækst.

ANVENDELSESOMRÅDER: På følgende
(inklusive våde*, ikke-absorberende)
underlag: metalplader, træ, aluminium, zink,
bly, Kobber, stiv PVC, glas, polyester,
polycarbonat, div plastik og meget mere
*Brug ikke i vand under tryk. Ikke når det er
vådt brug sugende underlag. Ikke egnet til
styrofoam / Styrodur. *Ved at bruge det på en
våd, absorberende overflade Fugt, fugt
inklusive, dåse der opstår ansvarsproblemer.
Med stigende vand og temperatur, kan der
opbygges vandtryk, der trækker materialet
fra undergrund skaller af. Til ikke-
absorberende materialer, fx plast, glas,
metaller mv bliver til vand, fugt, ved at trykke
materialet på Undergrund, når den påføres,
fortrængt og en optimal Vedhæftning til
grundmaterialet kan forekomme.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Massefylde: cirka 1,0 g/ml
- Forbrug: ca 1 liter/m²
- Hærdning: (23°C / 65%RH) ca 1 – 2
mm/dag

Med større lagtykkelser og ugunstige
klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj
luftfugtighed) kan forårsage hærdning
forsinke. Dette påvirker ikke de tekniske
egenskaber svækket. Hvis produktet
forhindres i at udlufte, Hærdning afbrudt i
værste fald.

- Anvendelsestemperatur: + 5°C til + 35°C
- Overmales: Efter hærdning med
- akrylharpiks maling
- Økologiske data: vandfareklasse 1 -
selvvurdering
- Kemisk basis: akrylharpiks, modificeret,
- Tilsætningsstoffer,
vedhæftningsfremmere
- Konsistens: tyktflydende, stabil
- Farve: ca RAL 7038 agatgrå iht. RAL
farvevifter K7 Classic

BEHANDLINGSINSTRUKTIONER:

Optimal vedhæftning med tørre underlag.
Underlag skal være fri for støv, fedt og olie
samt faste og stabile. Hvis det er nødvendigt
sand ned på forhånd. Forbehandl metaller
og plastik med kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler, fx VEBATEC CARAVAN
REI NIGER. CARAVAN TÆTNING
MALERLIG Påføres ufortyndet med pensel
eller rulle. Et andet lag kan påføres efter
cirka 14 dage blive anvendt. Ved overgange,
større revner, Mellemrum og sømme er
forforstærket med CARAVAN DIGHT
MASSE FIBER FORSTÆRKET (gab-bro op
til 10 mm) for at forsegle. Kan males med
akrylharpiksmaling. CARAVAN SEALANT
PAINTABLE er med CARAVAN SEALING
FIBER FORSTERKET vådt ind våd

bearbejdelig. Værktøj skal rengøres med opløsningsmidler, f.eks. acetone til at rense. Forbrug ca 1 liter / 1 kg pr m², med 2 lag.

Bemærkning om farve, optik:

For at generere nuancen bl.a kloge og sorte pigmenter brugt i en lagtykkelse på 1 mm eller mere er integreret i produktmatrixen. For lavt Lagtykkelse (udtrækning af belægningen til nul) pigmenter kan blive synlige (salt/peber-look)

Ved maling over gamle belægninger eller den Maling over tætningsbånd, vindueslim mv. der kan være interaktioner mellem ingredienserne (f.eks. opløsningsmidler), der påvirker belægningen beskadige eller gøre den ubrugelig. (Revner eller hævelse af belægningen f.eks.) i et lille område altid et overskueligt, mindre testområde i forvejen frakke, vær opmærksom på mulige ændringer før hele overfladen er belagt.

HOLDBARHED: 24 måneder, mellem +5°C og + 25° C i uåbnede originale beholdere. Beskyt mod varme og sollys.

LEVERINGSFORM

Beholder: 0,67kg

Beholder: 5,0 kg

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Opbevares utilgængeligt for nå børn. Produktet er brandfarligt, fra Hold antændelseskilder væk. kontakt med hud, øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt kann føre til ru eller revnet hud. dampe kann forårsage døsighed & døsighed. Ikke røg, indånd ikke dampe/aerosol. Kun godt brug i ventilerede områder. Passende Bær beskyttelseshandsker/-briller. bundt til Helt tom genbrug.

BEMÆRK: Vores applikationstekniske Anbefalinger vi baseret på vores erfaring efter vores bedste overbevisning, er uforpligtende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold og ingen Yderligere forpligtelser fra købskontrakten. På grund af af mangfoldighed, kan ikke alle slags Materialekombinationer og strukturelle forhold bliver tjekket. Vi beder derfor vores produkter om at deres egnethed til den påtænkte anvendelse tje på eget ansvar.

05.2022