

**OBS: Følgende tekst er maskinoversat. Intet ansvar for fejl!**

## Vebatec Caravan Dichtmasse streichbar

En-komponent, elastisk + aldersbestandig Tætningsmiddel og reparationsmasse til store områder  
Anvendelse i campingvogns- og køretøjskonstruktion

- Kan bruges med en børste eller rulle
- Straks regntæt og vandtæt
- Kan påføres vådt i vådt med: "VEBATEC CARAVAN SEALANT FIBER forstærket"
- Kan bruges på næsten alle overflader

### BESKRIVELSE:

**Anvendelsesområde:** Permanent elastisk, malbar Beskyttelse u. Tætningsmasse for at rette lækager og skader, til anvendelse i store områder, f.eks. i tag-, væg- og gulvareal, hjulbuer, understel osv. CARAVAN DICHTMASSE PAINTABLE er UV, vej- og aldringsbestandig. CARAVAN DICHTMASSE MALING besidder høj slidstyrke og er resistent over for alger, svampe og Skimmelvækst.

### ANVENDELSESOMRÅDER:

På det følgende (også vådt \*, ikke-absorberende) substrater: metalplader, træ, aluminium, zink, bly, Kobber, hård PVC, glas, polyester, polycarbonat, forskellige Plast og meget mere

\* Brug ikke, hvis vandet presser. Ikke



når det er vådt Brug absorberende overflader. Ikke egnet til styrofoam / Styrodur.

\* Når det bruges på en våd, absorberende overflade Der kan opstå fugt, inklusive fugt Ansvarsproblemer opstår. Med stigende vand og Temperatur kan opbygge vandtryk, som materialet stammer fra Underfladen skræller af.

Til ikke-absorberende materialer, f.eks. Plast, glas, metaller osv. bliver vand, fugt ved at trykke materialet på Underlag, når du børster på, forskudt og optimalt Vedhæftning til basismaterialet kan forekomme.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Massefylde: ca. 1,0 g / ml
- Forbrug: ca. 1 liter / m<sup>2</sup>
- Hærdning: (23 ° C / 65% RF) ca. 1-2 mm / dag

Til tykkere lag og ugunstige klimatiske forhold (Kølige temperaturer, høj luftfugtighed) kan hærde forsinke. De tekniske egenskaber er derved ikke svækket. Hvis produktet forhindres i udluftning, Komplet hærkning afbrudt i værste fald.

- Påføringstemperatur: + 5 ° C til + 35 ° C
- Kan males over: efter hærdning med Akrylharpiks maling
- Miljøoplysninger: Vandfareklasse 1 - Selvklassificering
- Kemisk basis: akrylharpikser, modificeret, Additiver, adhæsionsfremmere
- Konsistens: tyk, stabil
- Farve grå

#### **BEARBEJDNINGSINSTRUKTIONER:**

Optimal vedhæftning med tørre overflader. Underlagene skal være fri for støv og olie såvel som faste og stabile. Hvis det er nødvendigt sand ned på forhånd. Metaller og Plast med kommercielle rengøringsmidler f.eks. VEBATEC CARAVAN Forbehandling CLEANER. KARAVANTÆTNING MALING uforyndet med en børste eller rulle Instruere. Et andet lag kan påføres efter ca. 14 dage anvendes. Ved overgange, større revner, Splitter og sømme laves med CARAVAN på forhånd Fiberforstærket fugemasse (mellemrumsbro) op til 10 mm). Kan males over med Akryl harpiks lak. CARAVAN SEALANT MALERBAR er FIBER forstærket med CARAVAN DICHTMASSE Kan påføres vådt i vådt. Værktøjer er med Opløsningsmidler, f.eks. Acetone, til rengøring.

#### **OPBEVARINGSLIV:**

24 måneder, mellem + 5 ° C og + 25 ° C i uåbnede originale beholdere. Beskyt mod varme og direkte sollys.

#### **SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:**

Hold ude af hænderne på Børn. Produktet er brandfarligt fra Holdes væk fra antændelseskilder. Kontakt med hud, øjne, Undgå slimhinder. Gentagen kontakt kan føre til ru eller revnet hud.

Dampe kan Døsighed og Forårsager døsighed. Ikke røg, inhaler ikke dampe / aerosol. Kun i godt Brug ventilerede områder. Eget Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Beholder til Tøm genbrug helt.

#### **BEMÆRK:**

Vores applikationsteknologi anbefalinger, som vi fremsætter på baggrund af vores erfaring efter vores bedste overbevisning er ikke-bindende og etablere ikke et kontraktligt juridisk forhold og ingen Yderligere forpligtelser fra salgskontrakten. På grund af mangfoldighed, ikke alt muligt Materielle kombinationer u. konstruktive forhold bliver kontrolleret. Vi beder derfor vores produkter om at deres egnethed til den tilsigtede anvendelse at kontrollere dit eget ansvar. Det Produktansvar forbliver fuldt gyldigt.