Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec Caravan Kleber

Wkład o pojemności 290 ml

- Klejenie i uszczelnianie w konstrukcji przyczep kempingowych i pojazdów samochodowych
- Metal, drewno, materiały drewnopochodne
- Tworzywa sztuczne, szkło, materiały izolacyjne, lustra, materiały kompozytowe i wiele więcej
- Połączenia trwale elastyczne
- Wolne od silikonu i poliuretanu
- Leczy się nawet pod wodą
- Bezrozpuszczalnikowy

WŁAŚCIWOŚCI:
VEBATEC CARAVAN ADHESIVE, specjalny dla wymagań w zakresie konstrukcji przyczep kempingowych i pojazdów: Elastyczne utwardzanie w celu absorpcji drgań i Deformacje. Może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz. VEBATEC CARAVAN KLEBER jest dostępny jako klej i uszczelniacz. stosowalny.
VEBATEC CARAVAN KLEBER: Oferuje doskonały Przyczepność do drewna, materiałów drewnopochodnych, kompozytów, metali jak: aluminium, żelazo, stal, miedź, różne rodzaje tworzyw sztucznych / materiałów syntetycznych, szkło, lustra, materiały izolacyjne i wiele innych.

- Dobre zachowanie przy ściskaniu, nawet w niskich temperaturach
- Doskonała stabilność, nawet w pionowych połączeniach
- Dobra przyczepność nawet na wilgotnym podłożu
- Doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka twardość
- Przyjazne dla środowiska: wolne od rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu
- Chemicznie neutralny i bezwonny
- Może być stosowany z większością epoksydów, poliuretanów lub na bazie wody farby i lakiery na bazie farb i lakierów
- Skurcz podczas utwardzania mniejszy niż 1
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i starzenie się, odporność na UV
- Odporność chemiczna:
  Dobra odporność:
  Woda, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne, smary, rozcieńczone kwasy i zasady nieorganiczne
  Słaba odporność lub niestabilność:
  Aromatyczne rozpuszczalniki, stężone kwasy, chlorowane Węglowodory.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Klejenie i uszczelnianie, dylatacja i połączenia w budowie pojazdów i kontenerów, w przemyśle motoryzacyjnym, Budownictwo okrętowe.
- Uszczelnianie i łączenie różnych materiałów
- klejenie płyt i pokryć dachowych, klejenie konstrukcje wibroizolacyjne
- Uszczelnienia w systemach próżniowych, systemach sprężonego powietrza, Kontenery, zbiorniki, silosy, konstrukcje aluminiowe, Budowa chłodni i wiele innych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Kolor: biały
- Konsystencja: Jak pasta
- System utwardzania: Wilgotność powietrza
- Masa właściwa : 1400 ± 10 kg/m3
- Czas tworzenia się skóry 23°C/50% wilgotności względnej: 25 ± 5 min.
- Czas utwardzania 23°C/50°/ wilgotność względna powietrza: 2 -3 mm/dzień
- Temperatura stosowania : + 5°C do + 30°C

Masa utwardzona

- Shore A Härte ISO 868: 35 - 40
- Zmiana wolumenu SIST ISO 10563: < 1 %
- Wytrzymałość na rozciąganie SIST EN 2833: 1,20 – 1,50 MPa
- Modul E 100% SIST EN 28339: > 0,80 MPa
- Wydłużenie na przerwie SIST EN 28339: 200 - 300 %
- Wytrzymałość na rozciąganie ISO 37 rod 1: 2,40 –3 ,00 MPa
- Wydłużenie na przerwie ISO 37 rod 1: 250 - 350 %
- Odporność na temperaturę: - 40°C bis + 90°C

PROCESOWANIE:

Przygotowanie powierzchni klejonych

Powierzchnie połączenia muszą być nośne, czyste, zapylone i być wolne od tłuszczu. Wszystkie uszkodzone i luźne cząstki muszą zostać usunięta.

Przygotowanie złączy i wkładów

- W celu uzyskania czysto zdefiniowanych połączeń, może to być Zaleca się oklejanie krawędzi złącza taśmą samoprzylepną.
- Odetnij kasetę w górnej części gwintu i włóż końcówkę Odkręć. Końcówka powinna być dostosowana do szerokości szczeliny i odciąć pod kątem. Włóż kasetę do Włóż pistolet ściskający i ściśnij materiał.
- VEBATEC CARAVAN KLEBER powinien być stosowany równomiernie.
- VEBATEC CARAVAN KLEBER natychmiast po Przetwarzanie za pomocą wypełniacza wyrównawczego i środka oddzielającego (woda z mydłem), gładka.
- Taśmy muszą być usuwane natychmiast po wygładzeniu.
- Jeszcze świeża masa i narzędzie z alkoholem lub Czysty aceton.

Prawidłowe wymiarowanie szczelin dylatacyjnych:

W celu osiągnięcia optymalnej elastyczności Stosunek podziału między

szerokością szczeliny a głębokością szczeliny 2:1, maksymalnie 1:1. VEBATEC CARAVAN Adhesive może nie przyklejać się do podłogi dylatacyjnej, tylko na krawędziach dylatacyjnych. Przyczepność trójstronną uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedni materiał do zasypywania zapobiega (spieniony polietylen, poliuretan). Połączenie musi być min. 6mm i nie może być szerszy niż 20 mm.

FORMA DOSTAWY:
kartridże 290 ml

MAGAZYN:
Oryginalny pojemnik jest chłodny (od 5°C do 25°C) i może być przechowywany w stanie suchym przez co najmniej 12 miesięcy.

UWAGA:
Nasze zalecenia dotyczące technologii aplikacji, które na podstawie naszego doświadczenia i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałów i warunków konstrukcyjnych. Dlatego prosimy, aby nasze produkty ich przydatność do zamierzonego celu by sami sprawdzali dane na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za produkt pozostaje w pełni ważna.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de