Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Caravan Kleber

290 ml kartuş

- Karavan ve araç yapımında yapıştırma ve sızdırmazlık
- Metal, ahşap, ahşap esaslı malzemeler
- Plastikler, cam, yalıtım malzemeleri, aynalar, kompozit malzemeler ve çok daha fazlası.
- Kalıcı elastik bağlar
- Silikon ve poliüretan içermez
- Su altında da sertleşir
- Solvent içermez

ÖZELLİKLER:
VEBATEC KARAVAN YAPIŞTIRICI, özel karavan ve araç yapımındaki gereksinimler için: Titreşimleri emmek için elastik sertleştirme ve Deformasyonlar. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. VEBATEC CARAVAN KLEBER, yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır uygulanabilir. VEBATEC CARAVAN KLEBER: Mükemmel Ahşaba, ahşap esaslı malzemelere, kompozit malzemelere, metallere yapışma Örneğin: alüminyum, demir, çelik, bakır, çeşitli plastik türleri / plastik türleri, cam, aynalar, yalıtım malzemeleri ve çok daha fazlası.

- Düşük sıcaklıklarda bile iyi sıkma davranışı
- Dikey derzlerde bile mükemmel stabilite
- Nemli yüzeylerde bile iyi yapışma
- Mükemmel mekanik özellikler, yüksek sertlik
- Çevre dostu: çözücü, izosiyanat ve silikon içermez
- Kimyasal olarak nötr ve kokusuz
- Çoğu epoksi, poliüretan veya su ile çalışabilir bazlı boyalar ve vernikler boyanır
- % 1'den az sertleşmede çekme
- Hava şartlarına ve yaşlanmaya karşı çok iyi direnç, UV dirençli
- Kimyasal direnç:
  İyi dayanıklılık:
  Su, alifatik çözücüler, mineral yağlar, yağlar, seyreltilmiş inorganik asitler ve bazlar
  Kötü ısrar veya tutarsızlık:
  Aromatik çözücüler, konsantre asitler, klorlu Hidrokarbonlar.

UYGULAMA ALANLARI:

- Taşıt ve konteyner yapımında, otomotiv sektöründe yapıştırma ve sızdırmazlık, genleşme ve bağlantı derzleri, Gemi yapımı.
- Çeşitli malzemelerin sızdırmazlığı ve yapıştırılması
- Panel yapıştırma ve çatı kaplama, yapıştırma titreşim yüklemeli yapılar
- Vakum sistemlerinde, basınçlı hava sistemlerinde contalar, Konteynerler, tanklar, silolar, alüminyum yapılar, Soğuk hava deposu ve çok daha fazlası.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Beyaz renk
- Tutarlılık: macunsu
- Kür sistemi: nem
- Özgül ağırlık: 1400 ± 10 kg / m3
- Kabuklaşma süresi 23 ° C /% 50 bağıl. Nemli: 25 ± 5 dk
- Kürlenme süresi 23 ° C / 50 ° / rel. Islak: 2-3 mm / gün
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 30 ° C

Sertleştirilmiş kütle

- Shore A Härte ISO 868: 35 - 40
- Hacim değişikliği SIST ISO 10563: < 1 %
- çekme mukavemeti SIST EN 2833: 1,20 – 1,50 MPa
- Modul E 100% SIST EN 28339: > 0,80 MPa
- Kopmada uzama SIST EN 28339: 200 - 300 %
- çekme mukavemeti ISO 37 rod 1: 2,40 –3 ,00 MPa
- Kopmada uzama ISO 37 rod 1: 250 - 350 %
- Sıcaklık direnci: - 40°C -e + 90°C

İŞLEME:

Yapışkan yüzeylerin hazırlanması

Derz yüzeyleri sağlam, temiz, tozlu ve yağsız olun. Tüm hasarlı ve gevşek parçacıklar kaldırıldı.

Eklemlerin ve kartuşların hazırlanması

- Düzgün bir şekilde sınırlandırılmış eklemler elde etmek için kullanılabilir Eklem kenarlarını kendinden yapışkanlı bantla maskelemek faydalı olabilir.
- Kartuşu ipliğin üstünden kesin ve uç gevşetin. Uç, eklemin genişliğine göre uyarlanmalıdır ve bir açıyla kesin. Kartuş bir Uygulama tabancasını yerleştirin ve malzemeyi sıkın.
- VEBATEC CARAVAN KLEBER mümkünse eşit olarak uygulandı.
- VEBATEC KARAVAN KLEBER hemen sonra Macun bıçağı ve ayırıcı ile işleme (Sabunlu su), pürüzsüz.
- Düzleştirmeden hemen sonra yapışkan bantlar çıkarılmalıdır.
- Hala taze kütle ve alkollü alet veya Asetonu saflaştırın.

Genleşme derzlerinin doğru boyutlandırılması:

Optimum esnekliği elde etmek için yapmanız gereken Derz genişliği ile derz derinliği arasındaki kısmi oran 2: 1, maksimum 1: 1. VEBATEC CARAVAN KLEBER'e izin verilir derz tabanına değil, sadece derz yanlarına yapıştırılmalıdır. Üç yan yapışma, aşağıdakilerin uygulanmasıyla elde edilir uygun dolgu malzemesi önler (köpüklü Polietilen, poliüretan). Eklem minimum olabilir. 6mm ve Maks. Alan sayısı 20 mm genişliğinde olun.

TESLİMAT FORMU:

Kartuşlar 290 ml

DEPOLAMA:

Orijinal kap soğuktur (5 ° C ile 25 ° C) ve en az 12 ay kurutun.

NOT:

Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları u. yapıcı koşullar kontrol edilir. Bu nedenle,

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

ürünlerimizin amaçlanan kullanıma uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol etmek için. Ürün sorumluluğu tamamen geçerlidir.