

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

Vebatec Classic D3 Holzleim

- Veze izložene vlazi
- Lijepljenje konstrukcije prozora, stepeništa i vrata
- Površinsko lijepljenje
- Upotreba u prešama kratkog ciklusa

OPIS:

VEBATEC CLASSIC D3 LJEPILO OD DRVETA na bazi modificirane vodene disperzije Polivinil acetat.

PRIJAVA:

Ljepilo je sjajno za sve Stolarija koja također ima visoku otpornost na Potrebn je vlaga. Pogodno za lijepljenje Namještaj, kao i u izradi prozora i vrata, konstruktivan vezivanje materijala na bazi drva i još mnogo toga. Proizvod crta brzo podešavanje i visoka zatezna čvrstoća van.

Zbog svojih posebnih svojstava, VEBATEC CLASSIC je posebno pogodan za lijepljenje glatkih površina ili za ojačanje namještaja, može se ručno nanijeti (četkica za kosu, četkica ili lopatica) ili također mehanički (stroj za nanošenje valjka ili ljepila). Ljepilo za drvo treba biti samo na jednoj od površina koje trebate lijepiti primjenjuju se i nakon spajanja klešta za vijke ili univerzalna kliješta za držanje do Stvrđnjavanje se može fiksirati pritiskom.

SVOJSTVA:

Proizvod je otporan na Vlažnost. Ispunjava zahtjeve za DIN EN 204 D3.



VEBATEC CLASSIC ima brz Vrijeme vezivanja i velika vlačna čvrstoća. Jedan oblik prozirni, tvrdi i vodootporni sloj.

čišćenje: Kad je svjež, još nije postavljen ljepilo se može ukloniti vodom. Nakon Otvrdnjavanje: mehaničko

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Baza: PVA
- Sadržaj krute tvari: oko 50%
- Specifična težina (20 °): oko 1,1 g / cm³
- Viskoznost: oko 12 000 mPa.s.
- PH vrijednost(25°): 5
- Minimalna temperatura obrade: 10° C
- Mokra boja: bijela
- Boja suha: gotovo prozirna
- Miris: bez mirisa
- Broj komponenata: 1
- Otpornost na temperaturu: 60° - 70° C
- Otpornost na vlagu: nakon DIN-EN 204/205 D3
- Otvoreno vrijeme: 10 minuta

- Potrošnja (općenito): približno 125 - 250 g / m²
- Vrhunska snaga: 110 kg/cm²
- Vrijeme pritiska: 10 - 30 minuta

Otapalo: voda

SKLADIŠTENJE:

12 mjeseci, između 10 ° C i 25 ° C u neotvoreni originalni spremnici.

Viskoznost se povećava s vrijeme skladištenja. Protresite proizvod opet više tekućine. Zaštitite od mraza.

OBRAZAC DOSTAVE:

Spremnik od 0,5 kg, spremnik od 1,0 kg ostale veličine spremnika na zahtjev

Mjere zaštite i higijenski

propisi: Dienes Proizvod je izvan oznake opasnosti. Ne čistite ruke otapalima. Daljnje informacije mogu se naći u sigurnosnom listu.

BILJEŠKA:

Naše preporuke za tehnologiju primjene, koje smo temeljili na svom iskustvu koliko smo mogli nisu obvezujući i ne čine ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sekundarnih obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne mogu svi moguće kombinacije materijala i konstruktivne Uvjeti su provjereni. Stoga pitamo svoje Proizvodi njihove prikladnosti za predviđenu svrhu Namjena upotrebe na vlastitu odgovornost ček.