

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec Classic D3 Holzleim

- Kleje narażone na wilgoć
- Klejenie w konstrukcji okien, schodów i drzwi
- Klejenie powierzchniowe
- Zastosowanie w prasach o krótkim cyklu pracy

OPIS:

VEBATEC CLASSIC D3 KLEJ DO DREWNA opiera się na wodnej dyspersji zmodyfikowanego Polioctan winylu.

ZASTOSOWANIE:

Klej doskonale nadaje się do wszystkich stolarka, gdzie również wysoka odporność na wilgotność jest wymagana. Nadaje się do klejenia meble, jak również w konstrukcji okien i drzwi, konstrukcyjne Klejenie materiałów drzewnych, itp. Produkt rysuje charakteryzuje się szybkim tempem wiązania i wysoką wytrzymałością na rozciąganie Odjazd.

Ze względu na swoje szczególne właściwości VEBATEC CLASSIC jest szczególnie odpowiedni do klejenia gładkich powierzchni lub wzmacniania mebli, może być ręcznie by stosowany (pędzel, pędzel lub szpachelka) lub również mechanicznie (wałek lub rozsiewacz kleju). Klej do drewna powinny być nakładane tylko na jedną z łączonych powierzchni stosowane i po połączeniu przez zacisk śrubowy lub uniwersalne szczypce ręczne do



utwardzanie może być utrwalone pod ciśnieniem.

WŁAŚCIWOŚCI:

Produkt jest odporny na Wilgoć. Spełnia on wymogi DIN EN 204 D3. VEBATEC CLASSIC ma szybki Czas ustawiania i wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Tworzy on przezroczysta, twarda i odporna na wodę warstwa.

Sprzątanie: W stanie świeżym, jeszcze nie ustalonym klej może być usunięty wodą. Po Utwardzanie: Mechaniczne

DANE TECHNICZNE:

- Podstawa: PVA
- Zawartość substancji stałej: około 50%.
- Ciężar właściwy (20°): około 1,1 g/cm³.
- Lepkość: ok. 12.000 mPa.s
- pH Wert (25°): 5
- Minimalna temperatura przetwarzania: 10° C
- kolor mokry: biały
- Kolor suchy: prawie przezroczysty
- Zapach: bezzapachowy
- Liczba komponentów: 1

- Odporność na temperaturę: 60° - 70° C
- Odporność na wilgoć: nach DIN-EN 204/205 D3
- Czas otwarcia: 10 minut
- Zużycie (ogólne): około 125 - 250 g/m²
- Ostateczna siła: 110 kg/cm²
- Czas prasowy: 10 – 30 Minuty

przeznaczone do wykorzystania na własną odpowiedzialność do Kontrola.

Rozpuszczalniki: Woda

MAGAZYN:

12 miesięcy, od 10°C do 25°C w nieotwarte oryginalne pojemniki. Lepkość wzrasta wraz z czas przechowywania. Poprzez wstrząsanie produktem Znowu więcej płynu. Chronić przed mrozem.

FORMA DOSTAWY:

0,5 kg pojemnik, 1,0 kg pojemnik inne rozmiary pojemników na żądanie

środki ochronne i przepisy dotyczące higieny: To Produkt znajduje się poza oznaczeniem niebezpieczeństwa. Nie czyścić rąk rozpuszczalnikiem. Dalsze informacje można pobrać z karty charakterystyki.

UWAGA:

Nasze zalecenia dotyczące technologii aplikacji, które na podstawie naszego doświadczenia i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są niewiążące i nie stanowią zobowiązania umownego stosunek prawny i brak dodatkowych zobowiązań wynikających z Umowa sprzedaży. Ze względu na różnorodność, nie wszystkie możliwe kombinacje materiałowe i konstrukcyjne Okoliczności. W związku z tym zwracamy się z prośbą, aby nasze produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania