Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Classic D3 Holzleim

- Neme maruz kalan bağlar
- Pencere, merdiven ve kapı yapımında yapıştırma
- Yüzey yapıştırma
- Kısa döngülü preslerde kullanın

AÇIKLAMA:
VEBATEC CLASSIC D3 AHŞAP TUTKALI sulu bir dispersiyona dayanmaktadır. Polivinil asetat.

UYGULAMA:
Tutkal herkes için harikadır Aynı zamanda yüksek mukavemete sahip olan ahşap Nem gereklidir. Yapıştırmaya uygun Mobilya, pencere ve kapı yapımında olduğu gibi, yapıcı Ahşap esaslı malzemelerin yapıştırılması ve çok daha fazlası. Ürün çekiyor hızlı sertleşme ve yüksek çekme dayanımı dışarı.
VEBATEC CLASSIC, özel özelliklerinden dolayı özellikle düz yüzeylerin yapıştırılması veya mobilyaların güçlendirilmesi için uygundur, manuel olarak yapılabilir uygulanabilir (boya fırçası, fırça veya spatula) veya ayrıca mekanik (rulo veya tutkal uygulama makinesi). Ahşap tutkalı yapıştırılacak yüzeylerden sadece birinde olmalıdır uygulandı ve katıldıktan sonra bir vida kelepçesi veya üniversal kavrama pensesi Kürlenme basınçla sabitlenebilir.

ÖZELLİKLER:
Ürün şunlara dayanıklıdır Nem. Gereksinimlerini karşılar DIN EN 204 D3. VEBATEC CLASSIC, hızlı Sertleşme süresi ve yüksek çekme dayanımı. Bir form yarı saydam, sert ve suya dayanıklı tabaka.

temizlik: Taze olduğunda henüz ayarlanmadı yapıştırıcı su ile çıkarılabilir. Sonra Sertleştirme: mekanik

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Baz: PVA
- Katı içerik: yaklaşık% 50
- Özgül ağırlık (20 °): yaklaşık 1,1 g / cm³
- Viskozite: yaklaşık 12.000 mPa.s.
- PH değeri (25°): 5
- Minimum işlem sıcaklığı: 10 ° C
- Islak renk: beyaz
- Kuru renk: neredeyse şeffaf
- Koku: kokusuz
- Bileşen sayısı: 1
- Sıcaklık direnci: 60° - 70° C
- Nem direnci: nach DIN-EN 204/205 D3
- Açık kalma süresi: 10 dakika
- Tüketim (genel): yaklaşık 125-250 g / m²
- Nihai güç: 110 kg/cm²
- Presleme süresi: 10 – 30 Dakika

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

Çözücü: Su

DEPOLAMA:
10 ° C ile 25 ° C arasında 12 ay açılmamış orijinal kaplar. Viskozite artar saklama süresi. Ürünü sallayın tekrar daha akıcı. Dondan koruyun.

TESLİMAT FORMU:
0.5kg konteyner, 1.0kg konteyner diğer konteyner boyutları istek üzerine

Koruyucu önlemler ve hijyen kuralları: Bu Ürün tehlike etiketinin dışında. Ellerinizi çözücülerle temizlemeyin. Daha fazla bilgi güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğuna göre ürünler Kendi sorumluluğunuzda kullanım amacı Kontrol.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de