

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

Vebatec EPDM Haftgrund / Primer

Za pripremu podloge prije lijepljenja EPDM-a i gumenih materijala ljeplilom VEBATEC EPDM & GUMMI.

PRIPREMA PODIZA:

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez prašine i masti. Bez tvari koje razdvajaju. Nanesite temeljni premaz ravnomjerno četkom ili valjkom. Treba postići potpuno vlaženje površine. Pustite da temeljni premaz treperi. Zatim nanesite VEBATEC EPDM & GUMENI LIJEK. Daljnji postupak potražite u "Tehničkim podacima" tvrtke VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Osnova: stiren kaučuk, otapalo
- Boja: crvenkasta
- Konzistencija: tanka, proširiva
- Viskoznost oko: 550 mPas prema Brookfield RVT
- gustoća ca.: 0,96 g /cm³ nach DIN 53479
- Sadržaj krute tvari cca.: 55%
- Rok trajanja: zatvoren u originalnim spremnicima: 9 mjeseci
- Temperatura skladištenja: veća od + 15 ° C.
- Temperatura obrade: -5°C do + 25°C



SIGURNOSNE UPUTE:

Zapaljivo. Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. Pare mogu uzrokovati pospanost i vrtoglavicu. Ne udisati pare / aerosol. Izbjegavajte kontakt očima. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.