

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

Vebatec HAFTVERMITTLER

HN 2 - Ne upijajuće podloge

HS 21 - Upijajuće podloge

- Poboljšanje adhezije između podloge i ljepila / zaptivača
- Upotreba: Vebatec proizvodi: Flex, High-Tack, Profidicht, BSK bez etiketa, silikoni

HN 2 - HAFTVERMITTLER FÜR NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE

Bezbojni promotor adhezije na bazi silana

PREDANOST:

Proizvodi Vebatec: FLEX, HIGH-TACK, PROFI-DICHT, BSK bez etiketa i silikoni. Poboljšati Prianjanje Vebatec ljepila u. Brtvila i silikoni na ne upijajućim površinama. Koristite za više Raspitajte se o proizvodima od proizvođača.

PRIPREMA PODLOGE:

Čisto, suho, bez tvari koje se odvajaju. Riješiti Uklonite podlogu.

PRIJAVA:

Na pripremljeno Nanesite površinu četkom ili valjkom. Vrijeme bljeska / Vrijeme sušenja na 20 ° C najmanje 10 minuta. Najkasnije do 2 Nekoliko sati nakon nanošenja sredstva za vezanje, primjene lijeka Brtvilo / ljepilo. Za vrijeme



bljeskalice Promotor adhezije dok se ne nanese brtvilo / ljepilo primijenjeni promotor adhezije za sprečavanje onečišćenja zaštititi. S dužim vremenima čekanja između aplikacija promotor adhezije i primjena brtvila / Ponovno treba očistiti površinu ljepila da se kontrolira. Ako je potrebno, obnovite promotor adhezije HN2 Poučiti. Zatvorite spremnik odmah nakon upotrebe. Može ostaviti mrlje na površinama. ostaci ne dopustite da se osuši, uklonite odmah npr. s acetonom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Temperatura obrade: +10°C do +40°C
- Otporan na temperaturu: do +90°C
- Vrijeme sušenja na + 20 ° C: min. 10 minuta, najviše 2 sata
- Viskoznost: niska viskoznost
- gustoća: ca. 0,8
- Izgled: proziran
- Miris: Karakterističan, poput otapala

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu 12 mjeseci od datuma proizvodnje

HS 21 - HAFTVERMITTLER FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Bezbojni promotor adhezije na bazi silikonske smole

PREDANOST:

Proizvodi Vebatec: FLEX, HIGH-TACK, PROFI-DICHT, BSK bez etiketa i silikoni. Poboljšati Prianjanje Vebatec ljepila u. Brtvila i silikoni na upijajućim površinama. Koristite za ostale proizvode pitajte proizvođača.

PRIPREMA PODLOGE:

Čisto, suho, bez tvari koje se odvajaju. Uklonite labavu podlogu.

PRIJAVA:

Na pripremljenom terenu sa Nanesite četku ili valjak. Vrijeme bljeskanja / vrijeme sušenja u 20 ° C najmanje 60 minuta. Najkasnije 4 sata nakon Nanošenje vezivnog sredstva treba biti nanošenje brtvila / Ljepilo gotovo. Za vrijeme bljeskalice Promotor adhezije dok se ne nanese brtvilo / ljepilo primijenjeni promotor adhezije za sprečavanje onečišćenja zaštititi. S dužim vremenima čekanja između aplikacija promotor adhezije i primjena brtvila / Ponovno treba očistiti površinu ljepila da se kontrolira. Ako je potrebno, promotor ponovnog prianjanja HS21 Poučiti. HS21 je osjetljiv na vlagu, sadrži zapaljivo Otapalo. Posuda odmah nakon upotrebe Zatvoriti. Može zamrljati površine napustiti. Ne dopustite da se ostaci odmah osuše ukloniti npr. s acetonom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Temperatura obrade: +10°C do +40°C
- Otporan na temperaturu: do +90°C
- Vrijeme sušenja na + 20 ° C: min. 60 minuta, najviše 4 sata

- Viskoznost: srednja viskoznost
- gustoća: ca. 0,9
- Izgled: proziran
- Miris: Karakterističan, poput otapala

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu 12 mjeseci od datuma proizvodnje

BILJEŠKA:

Naše tehničke preporuke za primjenu, koje prema najboljem znanju dajemo na temelju našeg iskustva, su neobvezujući i ne predstavljaju ugovorni pravni odnos niti sporedne obveze iz kupoprodajnog ugovora. Na Zbog raznolikosti nisu sve moguće kombinacije materijala u. provjeravaju se konstruktivni uvjeti. Mi pitamo Stoga je vaša vlastita odgovornost provjeriti jesu li naši proizvodi prikladni za namjeravanu uporabu.