

**Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!**

## Vebatec MONTAGEFIX

Montažno ljepilo za unutarnju upotrebu

- Brzo stvrdnjavanje
- Bez otapala
- Sandable
- Može se prelakirati
- Visoka početna i završna čvrstoća
- Balansiranje napetosti
- Miris i oznaka bez
- Može se bojati i žbukati
- Otporan na starenje - čisto bijela

### OPIS:

VEBATEC MONTAGEFIX je jednokomponentna visokokvalitetna Ljepilo za učvršćivanje ekstremnim početnim lijepljenjem, ali dugo podešavati.

Proizvod je stabilan i bez mirisa.

### PODRUČJA PRIJAVE:

Lijepljenje metala, raznih plastika i Drvene komponente na betonu, zidovima, gipsu itd. Lijepljenje materijala na bazi drveta, ukrasnih i izolacijskih ploča, na pr. B. Stiropor, lajsne, PVC kabelski kanali, gips ploče, Štukaturni i stropni profili, profilne ploče, okviri vrata, Zidne obloge.

VEBATEC MONTAGEFIX bi trebao ne može se koristiti u Sanitarni prostor, za lijepljenje zrcala i stakla, akrilno staklo, te na bitumenskim i podzemnim površinama.



Za vanjske vremenske uvjete, a ne Preporučite metale zaštićene od korozije i obojene metale koristimo VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK, Građevinsko ljepilo.

### ZNAČAJKE PROIZVODA

- Kemijska osnova: akrilat
- Otvrdnjavanje: fizički sušenje
- Specifična težina: ca. 1,2 g/ml
- Viskoznost: čvrsta pasta
- Vrijeme stvaranja kože (23 ° C / 50% R.F.) približno 10 minuta
- Vrijeme stvrdnjavanja (23 ° C / 50% R.H.) približno 1,5 mm / 24h
- Shore A: ca. 60
- Otpornost na temperaturu: -20° C do + 80° C
- Temperatura obrade: + 5 ° C do + 40 ° C
- Rok trajanja: 12 mjeseci (zaštiti od mraza)
- Označavanje: nije
- Vlačna posmična čvrstoća: bukovo drvo > 3,0N/mm<sup>2</sup>, PVC > 2,7N/mm<sup>2</sup>

### PODZEMNI:

Površine koje se lijepe moraju biti stabilne, bez prašine i masti te labave Uklonite čestice. Ne upijajuće površine s

acetonom ili Prethodno očistite alkohol. Kompatibilnost premaza i mora se davati plastika s VEBATEC MONTAGEFIX-om po potrebi izvršiti preliminarna ispitivanja.

#### **NAPOMENA PRIJAVE:**

Ljepljiva površina treba upijati. VEBATEC MONTAGEFIX po mogućnosti u obliku niti ili primijeniti u točkama. Ako je potrebno, također je Površinska primjena z. B. moguće nazubljenom lopaticom. Radni komad koji treba zalijepiti nalazi se na podlozi pritisnuti, z. B. Lajsna / zid. zalijepljeni dijelovi mogu se podesiti otprilike 10 minuta. Debljina ljepila ne smije biti manja od 3 mm. VEBATEC MONTAGEFIX može podnijeti neravnine do 1 Nadoknadite 5 mm.

Za vrlo teške ili stresne Preporučujemo lijepljenje do finala Stvrđnjavanje mehaničkim učvršćivanjem Ljepljivi spoj.

#### **ČIŠĆENJE:**

Njime jednostavno navlažite višak ljepila Uklonite krpu. Čišćenje alata vodom. Utvrdnite očvršnjeno ljepilo vodom i ukloniti mehanički.

#### **OBRAZAC DOSTAVE:**

Patrone od 310 ml (370 g) 25 Boja patrona / kartona: čisto bijelo

#### **SKLADIŠTENI ŽIVOT**

12 mjeseci, između + 5 ° C i + 25 ° C u neotvorene originalne posude. Od vrućine i mraza zaštititi.

#### **POSEBNE UPUTE:**

**Ovaj je proizvod izvan Otrovna indentifikacija. Daljnje informacije za informacije o rukovanju pogledajte Sigurnosno-tehnički list prema 91/155 / EEZ.**

#### **BILJEŠKA:**

Naša tehnologija primjene Preporuke

koje smo temeljili na našim Dajte iskustvo najbolje što znate neobvezujuće i ne predstavljaju ugovornu osnovu Pravni odnos i nema pomoćnih obveza iz kupoprodajnog ugovora. Zbog raznolikosti koju možete nisu sve moguće kombinacije materijala u. provjeravaju se konstruktivni uvjeti. Mi stoga tražite da su naši proizvodi prikladni namjeravanu uporabu samostalno Provjerite odgovornost sami. Odgovornost za proizvod zadržava svoju punu valjanost.