

Uwaga: Jest to tłumaczenie maszynowe - nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Vebatec MONTAGEFIX

Klej montażowy do użytku wewnętrznego

- Szybkie utwardzanie
- Bezrozpuszczalny
- Możliwość szlifowania
- Możliwość odtworzenia
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Wyrównanie napięć
- Bezwonny i nieoznakowany
- Może być pomalowany i otynkowany
- Odporny na starzenie się - czysta biel

OPIS:

VEBATEC MONTAGEFIX jest 1-komponentowym produktem wysokiej jakości. Klej mocujący z ekstremalną przyczepnością początkową, ale długi regulowany.

Produkt jest stabilny i bezwonny.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Klejenie metali, różnych tworzyw sztucznych i Elementy drewniane na betonie, murze, tynku itp. Klejenie materiałów drewnopochodnych, płyty dekoracyjnych i izolacyjnych np. Styropian, listwy przypodłogowe, kanały kablowe PCV, płyty gipsowo-kartonowe, Profile stucco i sufitowe, płyty profilowe, okładziny drzwi, Wykładziny ścienne.



VEBATEC MONTAGEFIX nie powinien być stosowany w Obszar sanitarny, do klejenia luster i szkła, szkła akrylowego, i na powierzchniach bitumicznych i ziemistych.

Do zastosowań zewnętrznych w warunkach atmosferycznych, a nie zalecamy stosowanie metali chronionych przed korozją i metali nieżelaznych zalecamy stosowanie VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK, Klej budowlany.

CECHY PRODUKTU

- Podstawa chemiczna: Akrylan
- Utwardzanie: suszenie fizyczne
- Ciężar właściwy: ca. 1,2 g/ml
- Lepkość: stabilna pasta
- Czas tworzenia się skóry (23° C/50% R. F.) ok. 10 min.
- Czas utwardzania (23° C/50 % R.F.) ca. 1,5 mm/24h
- Shore A: ca. 60
- Odporność na temperaturę: -20° C do + 80° C
- Temperatura stosowania: + 5 ° C do + 40 ° C
- Okres przydatności do spożycia: 12 miesięcy (chronić przed mrozem)
- Etykietowanie: brak

- Wytrzymałość na ścinanie:
drewno bukowe > 3,0N/mm²,
PVC > 2,7N/mm²

UNDERSTANDING:

Powierzchnie klejone muszą być nośne, wolne od kurzu i tłuszczu, luźne. Usunąć cząsteczki. Powierzchnie niechłonne z acetonem lub Wstępnie oczyścić ducha. Zgodność powłok i tworzyw sztucznych z VEBATEC MONTAGEFIX muszą być podane W razie potrzeby należy przeprowadzić badania wstępne.

NOTATKA APLIKACYJNA:

Powierzchnia samoprzylepna powinna być chłonna. VEBATEC MONTAGEFIX najlepiej jako nitka lub Stosować w punktach. W razie potrzeby, również Aplikacja powierzchniowa np. za pomocą packi z karbem. Obrabiany przedmiot, który ma zostać połączony, ma zostać przymocowany do podłoża np. listwa przypodłogowa/ściana. Połączone części są regulowane na ok. 10 minut. Grubość kleju nie powinna być mniejsza niż 3 mm. VEBATEC MONTAGEFIX może absorbować nierówności do 1 5 mm kompensacji.

Dla bardzo ciężkich lub obciążonych naprężeniami Zalecamy sklejanie aż do końcowego Utwardzanie Mechaniczne mocowanie Złącze klejone.

CZYSZCZENIE:

Nadmiar kleju po prostu z wilgotnym klejem Zdejmij szmatę. Narzędzia należy czyścić wodą. Miętko stwardniały klej z wodą i usunąć mechanicznie.

FORMA DOSTAWY:

Naboje 310 ml (370g) 25 Kolor kartridża/kartonu: czysta biel

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA

12 miesięcy, między + 5° C a + 25° C w

nieotwarte oryginalne pojemniki. Od ciepła i mrozu Chronić.

INSTRUKCJE SPECJALNE:

Ten produkt jest poza Oznaczenie zagrożenia. Dalsze informacje W celu uzyskania informacji na temat obsługi prosimy o zapoznanie się z Karta charakterystyki zgodnie z 91/155/EWG.

UWAGA:

Nasza technologia aplikacji Zalecenia, które przedstawiamy na podstawie naszych doświadczenie według naszej najlepszej wiedzy, są nie są wiążące i nie stanowią zobowiązania umownego Stosunek prawny i brak dodatkowych obowiązków z umowy sprzedaży. Ze względu na różnorodność nie wszystkie możliwe kombinacje materiałów oraz testowane są warunki konstrukcyjne. My dlatego prosimy o sprawdzenie, czy nasze produkty są odpowiednie dla zamierzony cel w swoim własnym by samemu sprawdzić odpowiedzialność. Odpowiedzialność za produkt zachowuje swoją pełną ważność.